



Technische informatie



Datasheet lakverf hoogglans

Over fairf

Ga naar
fairf.nl voor
meer info!

Plantaardige dekkende hoogglans lakverf op waterbasis. Geschikt voor binnen en buiten op verschillende ondergronden in combinatie met de fairf multiprimer. Samen zorgen ze voor een langdurige bescherming (tot wel 7 jaar onderhoudsarm). De lak is kras- en stootvast en behoudt elasticiteit waardoor de kans op barsten en scheuren minimaal is. Fairf lakverf hoogglans heeft een goede dekking en een langdurig behoud van de originele kleur en glans.

Toepassing

Binnen en buiten op hout te gebruiken. Door zijn goede slijtvastheid goed te gebruiken op deuren en meubilair.

- Mooie vloei en prettige verwerking. • Hoge flexibiliteit (tot 9 mm)
- Uitstekende hechting • Kleurvastheid (UV-bestendig) • Langdurige bescherming
- Krasvast • Huidvet bestendig

Verwerking

Verdunning

Verfroller/kwast indien gewenst afdunnen met 2% water.
Luchtspuit verdunnen met ca. 10% water.
Airless spray verdunnen ca. 2 — 5% water.

Applicatiecondities

Verwerkingstemperatuur: 10 — 30°C
(relatieve vochtigheid max 85%)

Applicatiemethode

Kwast, roller, luchtspuit of airless spray.

Prestaties en eigenschappen

ESTHETISCHE PRODUCTEIGENSCHAPPEN:

Glans	Glans 80 — 85 GU
Kleur	Wit en alle kleuren via het fairf kleurenmengsysteem

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Vaste stof gehalte	Ca. 45% volume
Vos gehalte	0% (kan sporen bevatten)
Dichtheid	Bij 20°C ca. 1,05 — 1,30 kg/l
Theoretisch rendement	22,5 m ² /ltr. (volgens ISO 6504/1)
Praktisch rendement	Afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.

DROGING BIJ 20°C / 60% RV

Stofdroog	na ca. 30 minuten *
Overschilderbaar	na ca. 1,5 uur *

* Bij hogere laagdikten en verdunning kan de droogtijd afwijken.

Tests en certificaten

Fytotoxiciteit (OECD-208)	Kleurverandering ΔE: 0,73 (ISO 7724-3)*
Kinderspeelgoed (EN 71-3)	Afbladder: 0 (ISO 4628-5)*
Zware metalen & Fluor (98/488/EC)	Blaarvorming: 0 (ISO 4628-2)*
Spreidend vermogen: 22,5 m ² /ltr (ISO 6504/1)	Poederen: 1,5 (ISO 4628-6)*
Test resultaat USDA: 48% biobased.	Barstvorming: 0 (ISO 4628-4)*

* Bij 1000 uur verwerkingstest (ISO 11507)

Verwerkingsgegevens

	KWAST-ROLLER	LUCHTSPUIT	AIRLESS SPRAY	AIRMIX
Type verdunner	Leidingwater	Leidingwater	Leidingwater	Leidingwater
% verdunning	Indien gewenst 2%	0 — 10 vol. %	0 — 5 vol. %	0 — 5 vol. %
Spuitoopening	n.v.t.	min. 1,8 mm	0,009 — 0,013 inch	0,009 — 0,013 inch
Spuitedruk	n.v.t.	3—4 bar	120—160 bar	60 — 100 bar
Droge laag	45 µm	45 µm	45 µm	45 µm

→ Reinigen gereedschap: Onmiddellijk na applicatie met leidingwater.

Verwerking

Voor gebruik goed roeren!

Ondergrond: Dient schoon, droog, vrij van vet, was, siliconen en stof te zijn.

Onbehandeld hout: Bij voorkeur één laag fairf multiprimer aanbrengen, daarna 1-2 lagen lakverf aanbrengen in de desgewenste kleur. Voor elke behandeling ondergrond licht schuren.

Onderhoud: Reinigen en ontvetten, ondeugdelijke oude vernislagen verwijderen, verweerd hout schrappen tot het blanke hout zichtbaar wordt, geheel schuren, kaal houtwerk plaatselijk voorbehandelen met fairf multiprimer, na droging van de bijgewerkte delen het geheel behandelen met fairf lakverf.

Etikettering: Zie veiligheidsinformatieblad (vb).

VOS-arme conservering

Fairf B.V. is voorstander van het gebruik van VOS-arme conservering boven traditionele conservering. Fairf lakverf hoogglans is geheel oplosmiddelvrij en geurarm.

Artikelgegevens

Verpakking 0,5, 1,0 en 2,5 liter blikken.

Houdbaarheid Vorstvrij en koel in goed gesloten verpakking; minimaal 12 maanden.

Waranty & disclaimer

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn de UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A. van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl