



Technische informatie

ALGEMEEN

Omschrijving	Lakverf voor binnen, gebaseerd op een watergedragen polyurethan-acrylaathars.	
Gebruiksdoel	Aflakken van hout. Ook geschikt voor metaal en kunststof als daar een geschikte grondverf/primer op zit.	
Voornaamste kenmerken	• Kras-en slijtvast • Extra dekkend • Vergeelt niet • Geurarm • Hecht op iedere verfsoort • Gemakkelijk verwerkbaar	
Kleur	In vrijwel elke kleur te mengen.	
Glans	Mat	

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Nieuw werk	Algemeen	Vuil en aanslag verwijderen. Reinigen met Histor Perfect Finish Ontvetter.
	Beschadigingen	Eventuele gaatjes en scheuren kun je opvullen met een geschikt vulmiddel.
	Hout	Scherpe hoeken afronden. Goed schuren en behandelen met Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis.
	Metaal en kunststof	Eventuele roest grondig verwijderen en ondergrond goed schuren. Kaal metaal en kunststof behandelen met Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis.
	Afwerken	Aflakken met twee lagen Histor MY Color Mat.
	Algemeen	Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Histor Perfect Finish Ontvetter. Ondergrond goed mat schuren.
Onderhoud oude verflagen in goede staat	Beschadigingen	Eventuele gaatjes en scheuren kun je opvullen met een geschikt vulmiddel.
	Hout	Kaal hout eerst behandelen met Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis.
	Metaal of kunststof	Kaal metaal of kunststof eerst schilderen met Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis.
	Afwerken	Aflakken met één of twee lagen Histor MY Color Mat.

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND EN SYSTEEMONDERHOUD

Onderhoud oude verflagen in slechte staat

Algemeen

Slecht hechtende verflagen verwijderen door schrappen, schuren, föhnen of afbijten.

Reinigen met Histor Perfect Finish Ontvetter. Ondergrond goed mat schuren.

Beschadigingen

Eventuele gaatjes en scheuren kun je opvullen met een geschikt vulmiddel.

Hout

Kaal hout en de reparaties behandelen met Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis.

Metaal of kunststof

Kaal metaal of kunststof eerst schilderen met Histor Perfect Finish Grondverf op waterbasis.

Afwerken

Aflakken met één of twee lagen Histor MY Color Mat.

VERWERKING

Gereedschap

Kwast (borstel) en roller geschikt voor het schilderen van watergedragen (acryl) verf.

Voor gebruik

Verf goed roeren.

Droge laagdikte

Verf in een zo dik mogelijke laag aanbrengen. Aanbevolen: ca. 40 micrometer.

Temperatuur

Verwerken bij een temperatuur tussen 10°C en 25°C.

Na gebruik

Luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor een goede afsluiting.

Rendement

Theoretisch rendement

Ca. 12 m²/l. Zie ook de informatie op de verpakking.

Praktisch rendement

Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.

DROGING

Stofdroog

Na ca. 1 uur.

Schuurbaar

Wanneer je de volgende laag aanbrengt binnen 48 uur, dan is schuren niet nodig. Is de ondergrond niet glad? Schuur de ondergrond dan na ± 8 uur.

Overschilderbaar

Na ca. 5 uur.

Volledig verhard

Optimale eigenschappen worden bereikt na 1 week bij ca. 20°C.

REINIGING

Morsvlekken en spatten

Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje met water.

Gereedschap

Heb je de roller of kwast (borstel) de volgende dag weer nodig, wikkel deze dan in folie of plastic (luchtdicht). Roller en kwast (borstel) niet meer nodig? Laat deze dan indrogen en doe deze bij het restafval.

Droge verflaag

Na ca. 1 week met een neutraal, niet schurend huishoudelijk reinigingsmiddel.

MY Color Lak Mat

Oktober 2020

PRODUCTGEGEVENS

Houdbaarheid en
bewaarcondities

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar.

Veiligheidsgegevens en
afvalbehandeling

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.

PPG Coatings Nederland B.V., Postbus 42, 1420 AA Uithoorn. Technisch Centrum, telefoon (0297) 54 12 34, fax (0297) 54 03 66, e-mail Info@histor.nl, www.histor.nl. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor zonder kennisgeving wijzigingen aan te brengen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. Histor is een merk van PPG.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl