



**verf.nl**

Technische informatie



## Productomschrijving

Permacryl Multiprimer Prestige is een waterverdunbare, dekkende, sneldrogende, vochtregulerende, universele en zeer goed schuurbare grondverf, voor binnen en buiten op basis van styreenacrylaatdispersie.

## Eigenschappen

Zeer goed schuurbare hechtprimer  
Vullend, hoger laagdikte bereik  
Isolerende eigenschappen voor inhoudsstoffen  
Universeel toepasbaar

## Gebruik/toepassing

Permacryl Multiprimer Prestige wordt toegepast als zeer goed schuurbare en goed vloeiende hechtprimer op diverse ondergronden zoals PVC buizen, polyester en verzinkt staal. Permacryl Multiprimer Prestige kan ook als grondverf op hout worden toegepast. Permacryl Multiprimer Prestige is zeer goed schuurbaar, heeft een goede vulling en een goede vloeit. Daarnaast heeft het product isolerende eigenschappen voor inhoudsstoffen van hout. Voordat Permacryl Multiprimer Prestige wordt afgewerkt dient deze te worden voorbehandeld met een laag Permacryl XR Primer.

## Technische eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	:	wit
Dichtheid	:	1,4 kg/dm <sup>3</sup>
Volumepercentage vaste stof	:	42%
Glans	:	zijdemat
Aanbevolen droge laagdikte	:	30 micrometer
Leverbaar in de kleuren	:	wit en aan te kleuren via het Trimetal kleurenmengsysteem

## Verwerking van het product

### Verwerkingscondities

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

Kwast en roller		
Type verdunning	:	water
Volumepercentage verdunning	:	0-2%
Reinigingsmiddel	:	direct na gebruik met handwarm water



Droogtijden bij aanbevolen laagdikte, 20°C en 65% R.V.	
Stofdroog	: ca. 30 minuten
Kleefvrij	: ca. 2 uur
Overschilderbaar	: ca. 6 uur
Doorgedroogd	: ca. 16 uur

Theoretisch rendement  
14 m<sup>2</sup>/liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond.

**Opmerking:**

Als gereedschap is het aan te bevelen om speciale kwasten en rollers voor waterverdunbare lakverven te gebruiken.

Waterverdunbare producten zijn gevoelig voor de weekmakers in de raamrubbers. Deze kunnen een negatieve invloed kunnen hebben op de verffilm, de verflaag kan gaan verkleven.

In geval van tocht- en beglazingsprofielen in combinatie met bovengenoemde afwerking, dienen profielen van weekmakervrije rubbers te worden toegepast, bijv. EPDM Rubber.

## Systeminformatie

**Nieuw werk**

Nieuw verzinkt staal, zink, non-ferrometalen en harde PVC ontvetten met een geschikt oplosmiddel. De te behandelen ondergrond dient verder schoon, droog en stofvrij te zijn. Nieuwe ongeschilderde ondergronden of kaalgemaakte delen gronden met een laag Permacryl Multiprimer Prestige, een tussenlaag aanbrengen met Permacryl XR Primer en afwerken met één of twee lagen aflag uit het Permacryl assortiment.

De intacte ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn. Schuren met schuurpapier van grofte P320 of fijner, dan wel een schuurspons van vergelijkbare fijnheid. Eventuele voorgaande lagen moeten daarbij goed hechten aan de ondergrond. Bijwerken of gronden met Permacryl Multiprimer Prestige, een tussenlaag aanbrengen met Permacryl XR Primer en afwerken met één of twee lagen aflag uit het Permacryl assortiment.

## Milieu/certificering

BREEAM

:

Product voldoet aan BREEAM HEA 9	Cat A/i WB:
Wettelijke norm (g/l):	140 g/l
VOC van Permacryl Multiprimer Prestige gemeten volgens ISO 11890-2: 2006:	82,8 g/l



## Veiligheid/hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden : Wit  
Vlampunt volgens ISO 1516 : > 100°C

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl)

## Artikelgegevens

Houdbaarheid : In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden.  
Vorstvrij bewaren.  
Verpakking : 1 liter en 2,5 liter

EEN PRODUCT VAN  
**AkzoNobel**



**Trimetal®**

Akzo Nobel Decorative Coatings bv  
Trimetal Bouwverven  
Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, Nederland  
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940  
Internet: [www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl)

 **verf.nl**

Vragen?  
Stuur een e-mail naar:  
[klantenservice@verf.nl](mailto:klantenservice@verf.nl)