



verf.nl

Technische informatie

TRAE LYX®

ZO MAAK JE 'T AF



TD nr: 1001 | Versie: v23_1 | Datum: 07-09-2023

Trae Lyx Parket- & Vloerlak

Trae Lyx Parket- & Vloerlak blinkt uit door uitstekende slijtvastheid en chemicaliënbestendigheid. Door deze bijzondere eigenschappen is Trae Lyx Parket- & Vloerlak uitzonderlijk geschikt voor de afwerking van o.a. parketvloeren, andere houten vloeren en betimmeringen.



Één product voor zowel hard- als zachthout.

Trae Lyx Parket- & Vloerlak is:

- Slijtvast en uitstekend reinigbaar
- 1 komponent & watergedragen
- blank en glashelder
- vrijwel reukloos
- bevat praktisch geen oplosmiddelen
- verkrijgbaar in glansgraad: ultra mat* , mat, zijdeglans, hoogglans

Door de unieke samenstelling van de **Trae Lyx Parket- & Vloerlak Ultramat*** verandert de kleur en uitstraling van het hout nagenoeg niet. De lak geeft het hout de ultramatte (<5%) oorspronkelijke uitstraling.

Toepassing

Uitermate geschikt voor parketvloeren, andere houten vloeren en betimmeringen.



Verwerkingsmethode

Voorhandeling ondergrond

De ondergrond moet schoon, droog, vet- en wasvrij zijn. Oude intact zijnde lagen goed ontvetten en aanschuren. Bij voorkeur aanbrengen op nieuw hout of op, met watergedragen lak, behandeld hout. Niet aanbrengen op oude vochtuithardende PU laklagen. Op onbekende ondergronden altijd eerst een proefopstreek maken.

Verwerking

Trae Lyx Parket- & Vloerlak in minimaal 3 lagen met een 7-9 mm microvezel (100 m μ) roller of kwast aanbrengen. De verschillende lagen kunnen worden aangebracht met een tussen droogtijd van 2 à 3 uur bij 20°C. Naar de eerste laag eventueel licht opschuren (P180) om opstaande houtvezels te verwijderen. Bij gebruik van meerdere blikken per laag deze eerst samenvoegen en goed roeren

Advies: wij raden u aan om op kaal hout, als eerste laag, **Trae Lyx Grondlak Naturel** aan te brengen om de inhoudsstoffen, welke voorkomen in o.a. eiken en beuken, te isoleren. Hierdoor behoudt het hout zijn natuurlijke uitstraling. Wenst u een verdieping van de houtkleur, gebruik dan de **Trae Lyx Grondlak**.

Applicatie condities

Met Trae Lyx Parket- & Vloerlak verkrijgt men een goed resultaat mits:

- De verwerkings- en objecttemperatuur niet te laag zijn (min. 10°C.);
- De vochtigheid van de lucht niet te hoog is (max. 80%);
- Rekening is gehouden met voldoende laagdikte, d.w.z. per liter **Trae Lyx Parket- & Vloerlak** niet meer dan 10 tot 12 m² per laag behandeld wordt;
- De lak voor gebruik enige tijd goed is doorgeroerd;
- Er voldoende ventilatie is (geen tocht!).

TRAE LYX®

ZO MAAK JE 'T AF



TD nr: 1001 | Versie: v23_1 | Datum: 07-09-2023

Droging

Na 2 tot 3 uur overschilderbaar en beloopbaar. Na 7 dagen volledig uitgehard.

Verbruik

Theoretisch rendement

Ca. 10- 12m² / liter per laag, afhankelijk van de ondergrond.

Onderhoud

Met Trae Lyx behandelde vloeren altijd onderhouden met het **Trae Lyx Onderhoudsmiddel**.

Houdbaarheid

In de originele, afgesloten verpakking, ten minste 36 maanden houdbaar.

**verf.nl**

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl