



Technische informatie

Garagevloer COATING

- ▶ Duurzame topcoating voor de garagevloer.
- ▶ Maximaal bestand tegen bandafdrukken (hot tire resistant).
- ▶ Bestand tegen zware belasting en chemicaliën.

TOEPASSINGEN

- Duurzame topcoating voor de garagevloer.
- Niet geschikt voor zeer gesloten vloeren en anhydrietvloeren.
- Geschikt voor binnen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Unieke 2 componenten epoxy coating.
- Op waterbasis.
- Zeer eenvoudig te reinigen.
- 1 laag is al voldoende voor maximale hardheid en hechting.
- Bestand tegen warme banden, chemicaliën, vlekken en slijtage.
- Droogtijd: ± 16 uur voor licht voetverkeer. ± 48 uur voor zware voorwerpen en normaal voetverkeer.
- Volledige uitharding na 7 dagen (vanaf dan begaanbaar voor auto's).
- Verbruik: ± 20 m².
- Let op: Alabastine Garagevloercoating alleen aanbrengen wanneer de vloertemperatuur tussen de 10 °C en 30 °C is en de relatieve luchtvochtigheid maximaal 85% is.

GEBRUIKSAANWIJZING

Stap 1: Ondergrond checken

- Zie instructiefolder.

Stap 2: Voorbereiding

- Zie instructiefolder.



GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

Stap 3: Mengen

- Giet de inhoud van Component B in het blik van Component A en roer 3 minuten goed door (Meng geen kleurechips met de 2-componenten epoxy formule).
- OPGELET: Component B en Component A moeten worden gemengd zoals aangegeven en volledig gebruikt worden, laat dus geen restjes achter.
- Het mengsel moet binnen 2 uur na het mixen worden gebruikt (pot life). Deze tijd neemt af bij hogere temperaturen.
- Na het mengen, kunt u de coating direct gaan aanbrengen.

Stap 4: Rollen en decoreren

- Gebruik voor het aanbrengen van de coating een verfroller (bij voorkeur een 2 componenten roller) of een nylon roller.
- Tip: gebruik een kwast om de vloerranden en moeilijk te bereiken stukken te verven.
- Breng de coating gelijkmatig aan in secties (voor meer info zie instructiefolder).
- Strooi de chips op het natte oppervlak. NB: als u geen chips wilt kan deze stap worden overgeslagen. Het zal de prestatie van de coating niet beïnvloeden.
- Daarna onmiddellijk doorgaan met het coaten van de volgende sectie van de vloer. Slechts 1 laag coating is nodig.
- LET OP: De gekleurde chips moeten in natte coating gestrooid worden! Dit kan tot maximaal 1 uur na het rollen, afhankelijk van de condities.

Stap 5: Na Gebruik

- Al het gereedschap na gebruik afwassen met warm water en een mild schoonmaakmiddel.
- Niet gebruikt product laten uitharden in het blik en naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval brengen.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 3.5 ltr.



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl