



Technische informatie

## Sigma Façade Prim Syn



Omschrijving	Oplosmiddelhoudende, gepigmenteerde gevelprimer en fixeermiddel op basis van acrylaathars.		
Gebruiksdoel	Het fixeren van poreuze, licht poederende en licht onsamenhangende minerale ondergronden. Grondlaag voor watergedragen gevelverven. Specifiek geschikt als grondlaag voor Sigma Façade Flex Matt.		
Voornaamste kenmerken	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhoogt de hechting en verlengt de levensduur van het verfsysteem</li> <li>• Diepe indringing</li> <li>• Uitermate geschikt als grondlaag voor het Sigma Façade Flex Matt-systeem</li> <li>• Onverzeepbaar</li> <li>• Semi-dekkend</li> </ul>		
Kleuren en glans	Wit. Mat.		
Verpakking	Blik van 10 liter.		
Basisgegevens	Dichtheid	:	ca. 1,3 kg/dm <sup>3</sup>
	Percentage vaste stof	:	ca. 43 vol.%
	Vlampunt	:	43°C
	<b>Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.</b>		
	Kleefvrij na	:	ca. 1 uur
	Overschilderbaar na	:	ca. 24 uur
Houdbaarheid	Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 12 maanden.		
Rendement	Afhankelijk van de aard en de structuur van de ondergrond 5-7 m <sup>2</sup> /liter.		
Ondergrond- condities	Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en voldoende droog. Vochtpercentage max. 4%. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.		
Verwerkings- condities	Voor een goede filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C</li> <li>- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.</li> <li>- De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen.</li> </ul>		

# Sigma Façade Prim Syn



## Systemen

### Minerale ondergronden, sterk zuigende ondergrond die licht poedert

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een geschikt reparatiemiddel.
- Een laag Sigma Façade Prim Syn aanbrengen.
- Afwerken met twee lagen Sigma Façade Coat Matt, Sigma Façade Topcoat Matt, Sigma Façade Topcoat Satin of Sigma Façade Topcoat Self-clean Matt.

### Systemen met Sigma Façade Flex Matt

- Zie hiervoor het kenmerkenblad van Sigma Façade Flex Matt.

### Noot

- Zie ook Sigma Informatieblad 1333 'Fixeren van minerale ondergronden'.

## Instructies voor gebruik

Voor gebruik goed oproeren

### Rol-/kwastapplicatie

Aanbevolen verfrol	:	op gladde ondergronden ProGold Verfrol Tex of ProGold Verfrol Nylon Vacht 15 mm. op gestructureerde ondergronden ProGold Verfrol Profloor.
Aanbevolen kwast	:	ProGold Texkwast 7955 Exclusive
Verdunning	:	geen, indien nodig max. 2% Sigma verdunning 20-05

### Milieubewust omgaan met verf en gereedschap

Zie hiervoor PPG Informatieblad 1336 'Milieubewust omgaan met verf en gereedschap'.

## Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigma Façade Prim Syn.

## Referenties

### Documentatieblad

	nummer
Toelichting op de kenmerkenbladen	1301
Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk	1300
Fixeren van minerale ondergronden	1333

## EMG

10100DN3157NL

verf.nl

Vragen?  
Stuur een e-mail naar:  
[klantenservice@verf.nl](mailto:klantenservice@verf.nl)