



Technische informatie

Warmwaterbestendige TEGELLAK

- ▶ Voor het warmwaterbestendig aflakken van bestaand tegelwerk bij bad en douche.
- ▶ Altijd voorbehandelen met Alabastine Warmwaterbestendige Tegelgrondverf.

TOEPASSINGEN

- Een speciale slijtvaste hoogglanslak voor gladde tegels die reeds behandeld zijn met Alabastine Warmwaterbestendige Tegelgrondverf.
- Dit product is speciaal voor het overschilderen van tegels en voegen in de douche en rondom de badkuip en in de keuken.
- Geschikt voor binnen.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Na voorbehandeling met Alabastine Warmwaterbestendige Tegelgrondverf zijn tegels weer als nieuw.
- Duurzame toplaag.
- Slijtvast.
- Kan zelfs op vloertegels.
- Stofdroog na 3 uur.
- Overschilderbaar na 16 uur.
- Volledig droog na 72 uur.
- Belastbaar na 24 uur.
- 750 ml is voldoende voor ca. 8 m².
- Kleuren: wit en zandbeige.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Tegels eerst voorbehandelen met Alabastine Warmwaterbestendige Tegelgrondverf.
- Ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.
- Plak niet te behandelen delen zorgvuldig af.
- Let op: Warmwaterbestendige Tegelgrondverf en Warmwaterbestendige Tegellak hechten niet op kit, daarom kit eerst verwijderen met Alabastine Kit- en stickerverwijderaar. Daarna goed nawassen met water. Na afwerking met de Warmwaterbestendige Tegellak een nieuwe kitlaag aanbrengen.
- Zorg voor voldoende ventilatie.
- Voor gebruik goed doorroeren.
- Voeg de totale inhoud van Component B toe aan de inhoud van Component A.
- Vervolgens minimaal 5 minuten doorroeren.
- Het gemengde product 15 minuten laten staan.



GEBRUIKSAANWIJZING, VERVOLG

- Vervolgens nogmaals roeren. Het product is nu klaar voor gebruik.
- Let op: maximale verwerkingstijd na vermenging is 3 uur (bij 20°C).
- Aanbrengen met een kortharige mohair- of viltroller die geschikt is voor 2 componenten lakken.
- Op voegen en moeilijk bereikbare plaatsen het product eerst met een kwast aanbrengen.
- Tip: om te voorkomen dat er losse haartjes in de laklaag komen, de verfroller omwikkelen met schilderstape. Vervolgens de tape verwijderen.
- Tip: rol van boven naar beneden en van links naar rechts voor een gelijkmatige verflaag, vervolgens licht narollen.
- Bij toepassing op vloeren altijd in twee lagen aanbrengen.
- Spatten direct verwijderen met thinner.
- Bij donkere ondergronden na 16 uur, maar binnen 72 uur een tweede laag aanbrengen. Bij overschilderen na 72 uur de ondergrond eerst licht opschuren.
- Na 24 uur mag een gelakte tegel in aanraking komen met water.
- De eerste 10 dagen een gelakte tegel niet schoonmaken.
- Bij toepassing op vloeren is de vloer na 24 uur weer beloopbaar.
- De eerste 10 dagen niets op de vloer zetten of leggen i.v.m. het risico op verkleuren.
- Rollers en eventuele verfresten als chemische afval afvoeren.
- Gereedschap schoonmaken met warm water.
- Opslag en gebruik niet beneden 5°C.

VERPAKKINGSEENHEDEN

- 750 ml



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl