



Technische informatie

RUBBOL PRIMER

Grondverf voor uitstekende hechting en vulling



Belangrijkste eigenschappen

Grondverf voor goede vulling en hechting op onbehandeld of kaal hout en bestaande verflagen

Goede hechting op diverse ondergronden
Uitstekende vulling
Uitstekend schuurbaar
Hoge dekkracht
Verwerkbaar van 5 tot 30°C
Vochtregulerend

TOEPASSING

Toepassing

Het gronden en overgronden van geveltimmerwerk. Het overgronden van reeds voorbehandelde metalen en kunststoffen.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid	Wit: 1,35-1,40 kg/dm ³
Glansgraad	Lage eiglans, 20 GU/60° (ISO 2813).
Vaste stofgehalte	Afhankelijk van de kleur: 70-80 gew.% = 60-66 vol.%.
Aanbevolen droge laagdikte	Droog: 35-45 micrometer = nat: 60-70 micrometer.
Buitenduurzaamheid	In twee lagen kan Rubbol Primer zonder bezwaar 1 jaar onafgeschilderd overstaan.

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerkingscondities	Verwerkingstemperatuur: 5-30°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%. De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen.
Verwerkingsmethoden instellingen/types	Met kwast en roller. Kwast: een kwast voor oplosmiddelhoudende verven. Roller: een lakviltroller. Voor gereedschappen, nodig bij de verwerking van Rubbol producten, kunt u zich uitgebreid laten informeren bij de winkel van aankoop van uw product.
Theoretisch rendement	14-16 m ² /liter (gebaseerd op aanbevolen laagdikte). Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.
Droging bij 23°C en 65% R.V.	Stofdroog na: ca. 4 uur Kleefvrij na: ca. 5 uur Overschilderbaar na: ca. 18 uur
Droging bij 10°C en 65% R.V.	Stofdroog na: ca. 5½ uur Kleefvrij na: ca. 6½ uur Overschilderbaar na: ca. 20 uur
Reiniging gereedschap	Met terpentine.
Verduunning %	Het product is gebruiksklaar en hoeft niet verdund te worden. Goed roeren voor gebruik.

SYSTEEMINFORMATIE

Kwaliteit van hout	Van hout vervaardigde gevelelementen dienen te voldoen aan de laatst uitgegeven KVT en de eisen zoals gesteld in de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen (o.a. BRL 0801 "Houten gevelelementen"). Het verduurzamen van geveltimmerwerk moet worden uitgevoerd conform BRL 2901 of BRL 2903.
Nieuw of kaal gemaakt houtwerk	Vette houtsoorten ontvetten met Polyfilla PRO S600. Schuren, plaatselijk repareren met Polyfilla PRO W350 of Polyfilla PRO W370. De gerepareerde plaatsen gronden met Rubbol Primer. Licht opschuren en het geheel voorlakken met Rubbol Primer of Rubbol Primer Extra. Geheel matteren en het geheel aflakken met een Rubbol aflak.
Bestaand schilderwerk	Bestaand schilderwerk (herschilderbeurt) Geheel reinigen met Polyfilla Pro S600, geheel schuren. Plaatselijk repareren (deze plaatsen kaal maken) met Polyfilla PRO W350 of Polyfilla PRO W370. Kale delen en reparaties gronden met Rubbol Primer. Deze plaatsen licht opschuren en voorlakken met Rubbol Primer of Rubbol Primer Extra. Het geheel matteren en het geheel aflakken met een Rubbol aflak.

Opmerking	Indien er wordt afgelak met Rubbol XD HG, Rubbol XD SG of Rubbol SB altijd Rubbol Primer Extra als voorlak toepassen of 2 keer aflakken. Rubbol Primer kan in verschillende systemen als overgrondverf worden toegepast op reeds geschilderde ondergronden. Voorbehandeling porierijk hout (nieuw en bestaand) Om blaasvorming op porierijk hout te voorkomen, is het van belang om de poriën vooraf goed dicht te schilderen of met Polyfilla PRO W205 af te dichten. Raadpleeg voor het schuuradvies het Infoblad 1445.
-----------	---

MILIEU EN CERTIFICERING

Biobased	Biobased conform ASTM D6866, dit product is toegewezen aan klasse 2, wat betekent 40%-60% aandeel Bio-carbon.
----------	---



RELEVANTE INFORMATIE

Infoblad 1036	Toelichting op de gegevens uit de technische documentatiebladen
Infoblad 1072	Algemene bepalingen voor schilderwerk
Infoblad 1419	Invloed van reinigen op de duurzaamheid van het verfsysteem
Infoblad 1445	Schuurschema
Infoblad 1491	Milieukeurmerken Sikkens

VEILIGHEID EN WETGEVING

Vlampunt	Ca. 38°C.
VOS-EU-grenswaarde	< 300 g/liter.
Veiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Milieu	Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking ca. 2 jaar. Koel en vorstvrij bewaren.
Verpakkingen	0,5 liter, 1 liter en 2,5 liter.
Beschikbare kleuren	Wit en vele kleuren via het Sikkens kleurenmengsysteem.

**Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support,
Tel.: 071-3083400, Internet: www.sikkens.nl.**

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl