



Technische informatie

Flexa Creations Lak Extra Mat



Een matte, krasvaste, watergedragen aflat voor binnen op basis van een met polyurethaan gemodificeerde acrylaatdispersie.

Toepassing:

Geschikt voor binnen op hout, metaal, harde kunststof en intacte dekkende verf- of beitslagen die volgens de voorschriften voorbehandeld zijn.

Producteigenschappen:

- Hoge kleurintensiteit
- Superieur glad eindresultaat
- Bestand tegen huidvet



Flexa Creations biedt hoogwaardige kwaliteitsverf met HD kleurtechnologie voor prachtige kleuren die langer mooi blijven dan normale verf. Flexa Creations, met HD kleurtechnologie, heeft hoge kleurintensiteit, geeft een superieur glad eindresultaat en is bestand tegen krassen en huidvet.

Verkrijgbaar in een premium selectie kleuren en glansgraden voor elke stijl.

Laat je inspireren door het Creations kleurenpalet op www.flexa.nl.

Productinformatie:

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren
Product is gebruiksklaar

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Schuurbaar:	8 uur	4 uur
Overschilderbaar:	8 uur	4 uur
Doorgehard:	8 dagen	4 dagen

De laagdikte van de aangebrachte verflaag en de temperatuur beïnvloeden de droging. Des te lager de temperatuur, des te langer de droogtijd en omgekeerd. Maar ook hoe dikker de verflaag, des te langer de droogtijd. Bij temperaturen beneden de 10° C dit product niet verwerken.

Glansgraad:

Mat

Rendement:

Ca. 12 m²/l.

Het rendement is afhankelijk van type ondergrond en roller, omgevingscondities, verlies van verf in verpakking, en kan afhankelijk van de situatie afwijken van het vernoemde theoretische rendement.

Verwerkingsgegevens:

Gereedschap:

Kwast

Roller

Reinigen gereedschap/

Acrylkwast

Lakviltroller

verduunning:

Water

Water

Systeeminformatie:

Onbehandeld hout :

1. Reinigen met een oplossing van Alabastine Verfreiniger in water.
2. In de richting van de houtnerf schuren met schuurpapier korrelgrote P150-P180 en stofvrij maken.
3. Eén laag Flexa Creations Grondlak aanbrengen. Na droging licht schuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
4. Zonodig beschadigingen herstellen met Alabastine Houtplamuur Universeel. Na droging gladschuren en stofvrij maken.
5. Opnieuw één laag Flexa Creations Grondlak aanbrengen. Na droging gladschuren met schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.

Bestaande verflagen

6. Afwerken met één of twee lagen Flexa Creations Lak Extra Mat. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of kunststof schuurpad en stofvrij maken.
1. Slecht hechtende delen verwijderen door grof schuren.
2. Intacte laag ontvetten met Alabastine Verfreiniger.
3. Het kale hout voorbehandelen, zoals genoemd onder onbehandelde ondergrond.
4. De intacte laag dof schuren met korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
5. Afwerken met één of twee lagen Flexa Creations lak mat. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier of kunststof schuurpad en stofvrij maken.

Aanvullende informatie:

Houdbaarheid:	Tenminste twee jaar in ongeopende verpakking.
Kleur:	Kant-en-klaar en mengbaar.
Verpakking:	Kant-en-klaar: 750 ml. en sommige kleuren ook in 250 ml. Mengbaar: 500 ml., 750 ml., 1 l. (basis W05 ook in 2,5 l.)
Informatie:	Bezoek: www.flexa.nl Mail uw vraag naar: info@flexa.nl Bel Technical Support: 071-3082344

Milieu en Veiligheid:

Milieu:

Zorg voor een goede ventilatie tijdens het schilderen.

De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.

Gooi de verfresten niet weg en spoel gereedschap niet uit onder de kraan, maar breng de restanten en het vervuilde water naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.

Veiligheid:

Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waar wij geen controle op hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl