



Technische informatie



BS1153

Garantie Zijdeglans SB

ALGEMEEN

Omschrijving

Zijdeglanzende, luchtdrogende lakverf voor buiten op basis van met siliconen gemodificeerde alkydhars.

Toepassingsgebied

Voor het hoogwaardig afschilderen van hout en het aflakken van metaal dat is voorzien van een roestwerend grondstelsel.

Voor het afschilderen van reeds in voldoende laagdikte gegrond geveltimmerwerk van nieuwbouwprojecten waaraan hoge duurzaamheidseisen worden gesteld.

Voor het overschilderen van bestaande oude verflagen op hout en metaalwerk waarvan de kale delen zijn bijgewerkt en de intact zijnde verflagen zijn gereinigd en geschuurd.

Kenmerkende eigenschappen

Goede buitenduurzaamheid.

Grote slijtvastheid.

Snelle doordrogings.

Uitstekende dekking en kantendekking.

Soepele verwerking en goede vloeïing.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Kwast en verfroller

Verdunning : geen, is klaar voor gebruik.

Reiniging gereedschap

Terpentine.

Aanbevolen droge laagdikte

40 µm

Rendement

Ca. 16 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Droging

Bepaald bij 23°C en 50% RV

Stofdroog na : ca. 2 uur

Kleefvrij na : ca. 3 uur

Overschilderbaar na : ca. 16 uur

Applicatieconditie

Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.



BS1153

Garantie Zijdeglans SB

APPLICATIEGEGEVENS

Veiligheidsgegevens

Zie productveiligheidsblad van Garantie Zijdeglans SB.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa

Ca. 1,2 g/cm³

Vaste stof

Ca. 65 vol.%

Glansgraad

Zijdeglans.

Vloeiing

Goed.

Hechting

Zeer goede hechting op gereinigde en geschuurde ondergrond.

Weersbestandheid

Goed.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren

Wit en vrijwel alle kleuren.

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 2 jaar.

Verpakking

In bussen van 1 en 2,5 liter.

Opslag

Koel en droog.

SYSTEEMADVIES

ALGEMEEN

Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

Hout:

Gronden met Garantie Grondverf PU.

Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.

Licht schuren en aflakken met Garantie Zijdeglans SB.

Thermisch verzinkt staal en non-ferro metalen:

Grondig reinigen en ontvetten.

Alle corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.

Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.

Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.

Licht schuren en aflakken met Garantie Zijdeglans SB.



BS1153

Garantie Zijdeglans SB

SYSTEEMADVIES

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

Kunststof:

Grondig reinigen en ontvetten.

Opruwen/matteren.

Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.

Licht schuren en aflakken met een laag Garantie Zijdeglans SB.

Noot

Gezien de diversiteit aan kunststoffen, dient altijd eerst een proefvlak opgezet te worden. Na voldoende droging dient de hechting beoordeeld te worden.

Geschilderde ondergrond

Geschilderd hout:

Grondig reinigen en ontvetten.

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Intacte verflagen schuren.

Kaal hout gronden met Garantie Grondverf PU.

Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.

Licht schuren en aflakken met Zijdeglans SB.

Geschilderd staal:

Grondig reinigen en ontvetten.

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Kale delen ontroesten.

Intacte verflagen schuren.

Kaal staal tweemaal behandelen met Garantie Primer Universeel.

Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU.

Licht schuren en aflakken met Garantie Zijdeglans SB.

AANVULLENDE GEGEVENS

EMG

10104DN4324NL

Datum

augustus 2018



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl