



Spuitinstructie

INSTRUCTIE VERSPUITEN

DEMIDDEKK ULTIMATE TÄCKFÄRG - DEMIDDEKK INFINITY PURE MATT

WAGNER AIRLESS SF 23



Filter	Spuithoek	Nozzle	Tip	Pompdruk	Spuitedruk
Geel	20°-30°-40°-50°	13"	Groen HD	100 bar	80 bar

WAGNER

GRACO AIRLESS GXFF



Filter	Spuithoek	Nozzle	Tip	Pompdruk	Spuitedruk
x	x	x	x	x	x

GRACO CLASSIC 390



Filter	Spuithoek	Nozzle	Tip	Pompdruk	Spuitedruk
Blauw	20°-30°-40°-50°	12"	Groen LD	100 bar	90 bar

GRACO

GRACO HVLP



Filter	Spuithoek	Nozzle	Tip	Pompdruk	Spuitedruk
x	x	x	x	x	x

TIPS

- Controleer of het spuitpatroon goed is op bijv. een stuk afklappapier of karton.
- Spuit rustig en evenwijdig aan het te behandelen oppervlak; spuitafstand ca. 30 cm.
- Om te bepalen of de juiste laagdikte is aangebracht, is het aan te raden direct na het spuiten een laagdikte meting te doen.



Norway Coatings B.V.

Vaalmuiden 9 1046 BV Amsterdam +31(0)88 450 5400



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl