



Technische informatie



BS3104

Garantietex Satin

ALGEMEEN

Omschrijving

Duurzame, waterverdunbare, matte muurverf voor binnen en buiten op basis van kunstharsdispersie.

Toepassingsgebied

Voor het behandelen van praktisch alle steenachtige ondergronden, zoals beton, schuurwerk, metselwerk, pleisterwerk en gipskartonplaten.

Voor het overschilderen van oude muurverflagen, mits intact en goed gereinigd.

Voor het behandelen van wanden en plafonds in vochtige ruimten, waar kans bestaat op veel condensvorming, Garantietex Schimmelbestendig toepassen.

Kenmerkende eigenschappen

Multifunctioneel.

Zeer gemakkelijke verwerking.

Oplosmiddel- en emissievrij.

Schrobvast volgens EN 13300, klasse 1.

Vergeelt niet.

Waterdampdoorlatend.

Onverzeepbaar.

Voldoet aan BREEAM HEA9.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Kwast en verfroller

Verdunning : indien gewenst leidingwater (max. 5%)

Airless-spuit

Verdunning : 0-10 vol.% leidingwater

Spuitopening : 0,018-0,021 inch (= ca. 0,46-0,53 mm)

Spuitdruk : 16,5 MPa (= ca. 165 atm.)

Reiniging gereedschap

Leidingwater.

Rendement

6-7 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.



BS3104

Garantietex Satin

APPLICATIEGEGEVENS

Droging

Bepaald bij 23°C en 50% RV

Droog na : ca. 3 uur

Overschilderbaar na : ca. 4 uur

Applicatieconditie

Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.

Veiligheidsgegevens

Zie productveiligheidsblad van Garantietex Satin.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa

Ca. 1,4 g/cm³

Vaste stof

Ca. 43,5 vol. %

Glansgraad

Zijdeglans.

Structuur

Glad.

Hechting

Goed, mits de ondergrond draagkrachtig en schoon is; zuigende ondergronden dienen voorgestreeken te worden.

Ook na jaren is Garantietex Satin zonder hechtingsproblemen overschilderbaar.

Weersbestandheid

Goed.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren

Wit en lichte kleuren uit wit.

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 2 jaar.

Verpakking

Plastic emmer van 10 liter.

Opslag

Koel en vorstvrij.



BS3104

Garantietex Satin

SYSTEEMADVIES

ALGEMEEN

Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Verder dient de ondergrond volledig afgebonden, vrij van alle verontreinigingen en ongerechtigheden, droog en draagkrachtig te zijn. Van beton dient de eventueel aanwezige cementschud verwijderd te worden. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden. Eventuele reparaties uitvoeren met een geschikt vulmiddel.

Noot

Voor oppervlakken binnen die verontreinigd zijn met nicotineaanslag, roet- en watervlekken, wordt verwezen naar het productbeschrijvingsblad van Garantietex Isoleer.

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

Beton, metselwerk en pleisterwerk

Grondig reinigen.

Zuigende ondergronden voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.

Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Satin.

Geschilderde ondergrond

Geschilderde minerale ondergrond:

Grondig reinigen.

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Kale, zuigende delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.

Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met Garantietex Satin.

AANVULLENDE GEGEVENS

EMG

10104DN3930

Datum

augustus 2018



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl