



Spuitinstructie



INSTRUCTIE VERSPUITEN

DEMIDekk INFINITY DETAILS



WAGNER AIRLESS SF 23

Filter	Spuithoek	Nozzle	Tip	Pompdruk	Spuitedruk
Rood	20°-30°-40°-50 °	8-10"	Paars LD	100 bar	80 bar



GRACO AIRLESS GXFF

Filter	Spuithoek	Nozzle	Tip	Pompdruk	Spuitedruk
Blauw	20°-30°-40°-50 °	8"	Groen LD	110 bar	100 bar



GRACO CLASSIC 390

Filter	Spuithoek	Nozzle	Tip	Pompdruk	Spuitedruk
Blauw	20°-30°-40°-50 °	8"	Groen LD	100 bar	90 bar



GRACO HVLP

Filter	Spuithoek	Nozzle	Tip	Pompdruk	Spuitedruk
x	x	x	x	x	x

TIPS

- Controleer of het spuitpatroon goed is op bijv. een stuk afplakpapier of karton.
- Spuit rustig en evenwijdig aan het te behandelen oppervlak; spuitafstand ca. 30 cm.
- Om te bepalen of de juiste laagdikte is aangebracht, is het aan te raden direct na het spuiten een laagdikte meting te doen.



Norway Coatings B.V.

Vaalmuiden 9 1046 BV Amsterdam +31(0)88 450 5400



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl