



Technische informatie

RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —



SUPERGRIP® ANTI-SLIP SPRAY

Deze deklaag maakt elk oppervlak direct stroef

- Zeer fijnkorrelige anti-sliplaag voor lichte belasting
- Hecht op metaal, hout, beton, tegelvloeren en parket
- Zeer sneldrogend (5-10 minuten)

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

SUPERGRIP® ANTI-SLIP SPRAY

OMSCHRIJVING

Deze deklaag maakt elk oppervlak direct stroef. SuperGrip™ Anti-Slip spuitbussen zijn gebaseerd op een sneldrogende magere gemodificeerde acrylaat sojaolie alkydhars. De gekleurde producten zijn gebaseerd op lood- en chroomvrije pigmenten en bevatten een speciale antislip toevoeging. Kan worden aangebracht op metaal, beton, keramiek en houten ondergronden of grondig voorbehandelde gecoate oppervlakken.

AANBEVOLEN GEBRUIK

RUST-OLEUM Anti-Slip 2400 worden aangebracht op metaal, beton, keramiek en houten ondergronden of grondig voorbehandelde gecoate oppervlakken. Staal gronden met 2169 of 2182. Anti-Slip 2400 is bestemd voor klein onderhoudswerkzaamheden en reparaties. Anti-Slip 2400 wordt gebruikt (binnen/buiten) bij lichte industriële belasting waar antislip eigenschappen nodig zijn.

DROOGTIJDEN BIJ 20° C/RV 50%

Kleefvrij:	20 minuten
Hanteerbaar:	60 minuten
Overschilderbaar:	na 1 uur met hetzelfde product
Volledig uitgehard:	7 dagen

AANBEVOLEN NATTE LAAGDIKTE

100 µm

AANBEVOLEN DROGE LAAGDIKTE

25 µm

THEORETISCH VERBRUIK

2,5 m² per spuitbus bij 25 µm droog

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van veel factoren zoals poreusheid en ruwheid van de ondergrond en materiaalverlies tijdens het aanbrengen.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

Verwijder vuil, vet, olie, losse roest en alle andere vervuiling met geschikte middelen. Intacte coatings goed opruwen (schuren) om een goede hechting te krijgen. Het oppervlak moet tijdens het aanbrengen schoon en droog zijn

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Voor een goed resultaat dient de relatieve luchtvochtigheid onder 85% te zijn en de temperatuur van de spuitbus en het object boven 10°C.

VERDUNNING & APPLICATIE: SPIJTBUS

Verwijder de beschermkap. Minstens 1 minuut stevig schudden nadat de kogel wordt gehoord. Tijdens het gebruik regelmatig schudden. Spuit de inhoud vanaf ongeveer 25 cm afstand op het oppervlak. Maak vloeiende heen en weer bewegingen en houd de afstand tot het oppervlak gelijk. Beweeg de bus als de spuitkop ingedrukt is om zakkers te voorkomen. Met tussenpozen van enkele minuten, verscheidene dunne lagen aanbrengen om een goede laagdikte te krijgen. Na gebruik de bus omdraaien en spuitkop 2-3 seconden indrukken om ventiel te reinigen

OPMERKINGEN

Niet voor gebruik in vochtige ruimtes zoals badkamers en op oppervlakken die regelmatig in contact staan met water.

VEILIGHEIDSGEGEVENS

VOC gehalte:
Opmerkingen mbt veiligheid:

524 - 538 g/l
Raadpleeg het betreffende productveiligheidsblad en de informatie op de verpakking.

HOUDBAARHEID

Minimaal 3 jaar vanaf productiedatum in ongeopende, originele verpakking, indien opgeslagen in droge, goed geventileerde ruimten, niet in de volle zon, bij temperaturen tussen 5° en 35°C.

Uitgiftedatum: 24/06/2022

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl