



Technische informatie

Liquid Rubbing

Bootonderhoud

Reinigen en polijsten



PRODUCTBESCHRIJVING

Een vloeibaar polijstmiddel, herstelt de glans op gelcoat, gelakte en geverfde oppervlakken. Vrij van was, bevat geen siliconen. Geschikt voor hand en machine gebruik (800-1000 tpm).

* Eenvoudig te gebruiken

* Verwijdert lichte krasjes en oxidatie

* Ook geschikt voor gebruik aan de caravan of tuinmeubilair

PRODUCTINFORMATIE

Kleur:	YMB825
Specifieke dichtheid:	1.06
Volume % vaste stof:	13%
Typische houdbaarheid:	2 jaar
VOS:	158 g/ltr.
Verpakkingsgrootte:	500 ml

DROOG-/OVERSCHILDERTIJD INFORMATIE

Overschilderen met	Droging							
	Overschildertijd							
	Oppervlaktetemperatuur							
	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.

APPLICATIE EN GEBRUIK

Voorbehandeling:	Reinig met Super Cleaner. Afspoelen met leidingwater en laten drogen.
Methode:	Breng Liquid Rubbing met een schone, droge doek aan. Polijst met draaiende bewegingen. Machinaal polijsten (800-1000 tpm) is de meest efficiënte methode. Polijst het oppervlak aanvolgend met een droge, schone doek. Bescherm het oppervlak met Marine Polish, Marine Wax of UV Wax Sealer.
Tips:	Mengen - Voor gebruik goed schudden.
Enkele belangrijke punten:	Werk niet in direct zonlicht. Producttemperatuur dient minimaal 5°C en maximaal 35°C te zijn. Omgevingstemperatuur dient minimaal 5°C en maximaal 35°C te zijn. De oppervlakte temperatuur moet minimaal 5°C en maximaal 35°C zijn.
Toepasbaarheid / Oppervlakken:	Geschikt voor gebruik op polyester en geschilderde oppervlakken.

TRANSPORT, OPSLAG EN VEILIGHEIDINFORMATIE

Opslag	ALGEMENE INFORMATIE: Openstelling aan lucht en extreme temperaturen dient voorkomen te worden. Om de volledige houdbaarheid van Liquid Rubbing te realiseren, dient men er voor te zorgen dat het blik tussen de werkzaamheden door goed gesloten is, en de temperatuur tussen 5°C en 35°C ligt. NIET blootstellen aan direct zonlicht! TRANSPORT: Liquid Rubbing dient tijdens transport en opslag in een goed gesloten container bewaard te blijven.
Veiligheid	ALGEMEEN: Lees de sectie over veiligheid en gezondheid op het etiket van het product, ook verkrijgbaar via onze technische advieslijn. VERWIJDERING: Laat het product niet in afvoer- of waterleiding lopen. Afval en lege verpakkingen volgens de lokale milieu verordening afvoeren. Het is beter verfrestanten voor het afvoeren uit te laten harden. Overtollige Liquid Rubbing mag niet bij het normale huisvuil weggegooid worden. Alle overtollige materialen en lege containers dienen te worden vernietigd in overeenstemming met de daarop van toepassing zijnde regionale bepalingen/wetgeving.

BELANGRIJKE GEGEVENS

De in dit blad verstrekte informatie is niet bedoeld volledig te zijn. Degene die het product gebruikt zonder eerst schriftelijk inlichtingen in te winnen met betrekking tot de geschiktheid van het product voor het gestelde doel, doet dit op eigen risico en wij kunnen niet aansprakelijk zijn voor de werking van het product of voor enige schade of verlies

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.yachtpaint.com of uw lokale International vertegenwoordiger.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2015.

(anders dan dood of persoonlijk letsel of letsel ten gevolge van nalatigheid) ontstaan door dergelijk gebruik. De in dit blad verstrekte informatie kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op grond van opgedane ervaring en ons beleid van voortdurende productontwikkeling.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.yachtpaint.com of uw lokale International vertegenwoordiger.

Alle in deze publicatie genoemde handelsmerken zijn eigendom van of in licentie gegeven aan, het AkzoNobel concern. © AkzoNobel 2015.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl