



Technische informatie



Productinformatie

HECHTPRIMER

Hammerite Hechtprimer is een watergedragen primer voor een uitstekende hechting op kaal metaal, geschilderd metaal, zink, aluminium, gegalvaniseerd metaal, koper, chroom, roestvrijstaal en messing.

- Sneldrogend
- Geurarm



TOEPASSING

Ondergrond	Diverse metalen en non-ferro ondergronden
Toepassing	Binnen en buiten

PRODUCTINFORMATIE

Stofdroog	30-60 minuten
Overschilderbaar	Na 2 uur
Schuurbaar	Na 2 uur
Glansgraad	mat
Rendement	16 m ² per liter
Duurzaamheid	n.v.t.
Kleur	Rood en lichtgrijs
Houdbaarheid	Minimaal 2 jaar in gesloten verpakking
Verpakking	Rood = 250ml & 750 ml Lichtgrijs = 500 ml
Min. gebruikerstemperatuur	10°C





GEBRUIKSAANWIJZING

Stap 1: Voorbereiding

- Roestige ondergronden schuren met grof schuurpapier. Dan schoonmaken met Hammerite Metaalontvetter. De ondergrond moet droog zijn, en vrij van loszittende roest, verontreiniging, vet en zand.
- Geschilderde ondergronden schoonmaken met Hammerite Metaalontvetter en mat schuren om hechting te krijgen
- Ondergrond schoonwassen met schoon water.
- Loszittende verflagen of roest verwijderen met een staalborstel of schuurpapier.

Stap 2: Verwerking blik

- Verwerkingstemperatuur tussen 10°C en 30°C.
- Voor gebruik goed doorroeren.
- Onverdund aanbrengen met een kwast of mohair lakroller.
- Voor optimale hechting Hammerite Hechtprimer in 1 dunne laag aanbrengen.
- Aflakken met Hammerite lakken na 2 - 3 uur droging.

Stap 3: Schoonmaken en opbergen

- Zoveel mogelijk verf van de kast of roller terug in de verpakking doen, voordat u deze gaat schoonmaken met warm water.
- Vorstvrij bewaren.
- Lege verpakkingen en verfresten afvoeren als chemisch afval.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl