



verf.nl

Technische informatie



BS3111

Garantietex Schimmelbestendig

ALGEMEEN

Omschrijving	Watergedragen, schimmelbestendige muurverf voor binnen op basis van kunstharisdispersie.
Toepassingsgebied	Voor het behandelen van steenachtige ondergronden, zoals beton, schuurwerk, metselwerk en pleisterwerk. Voor het overschilderen van oude wasbare muurverflagen, mits intact en goed gereinigd. Voor schimmelbestendig schilderwerk, zoals in brood-, conserven-, melk- en papierfabrieken, abattoirs, brouwerijen, leerlooierijen, ziekenhuizen, badkamers en dergelijke. Uitsluitend toegestaan als schimmelbestendige muurverf voor oppervlakken die niet direct in contact komen met onverpakte levensmiddelen en veevoeders.
Kenmerkende eigenschappen	Schimmelbestendig. Schrobvast volgens EN 13300, klasse 2. Waterdampdoorlatend. Onverzeepbaar. Voldoet aan BREEAM HEA9.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode	Kwast en verfroller
Reiniging gereedschap	Verdunning : geen, is klaar voor gebruik Leidingwater.
Rendement	7-8 m ² /liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.
Droging	Bepaald bij 23°C en 50% RV Kleefvrij na : ca. 1 uur Droog na : ca. 2 uur Overschilderbaar na : ca. 6 uur



BS3111

Garantietex Schimmelbestendig

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatieconditie Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.
Goede ventilatie tijdens applicatie en droging.
Bij toepassing in gebouwen waar levensmiddelen liggen opgeslagen, dient de te schilderen ruimte geheel te worden ontruimd.

Veiligheidsgegevens Zie productveiligheidsblad van Garantietex Schimmelbestendig.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa Ca. 1,4 g/cm³
Vaste stof Ca. 34 vol.%
Glansgraad Mat.
Structuur Glad.
Hechting Goed, mits de ondergrond draagkrachtig en schoon is; zuigende ondergronden dienen voorgestreeken te worden.
Ook na jaren is Garantietex Schimmelbestendig zonder hechtingsproblemen overschilderbaar.
Weersbestandheid Wordt uitsluitend binnen toegepast.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren Wit en kleuren uit wit.
Houdbaarheid In onaangebroken verpakking tenminste 24 maanden.
Verpakking Blik van 2,5 liter.
Opslag Koel en vorstvrij.

SYSTEEMADVIES

ALGEMEEN
Onderstaande systemen zijn indicatief.
De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen.
Verder dient de ondergrond volledig afgebonden, vrij van alle verontreinigingen en ongerechtigheden, droog en draagkrachtig te zijn.
Van beton dient de eventueel aanwezige cementhuid verwijderd te worden.
Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.
Eventuele reparaties uitvoeren met een geschikt reparatiemiddel.



BS3111

Garantietex Schimmelbestendig

SYSTEEMADVIES

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

Beton, metselwerk en pleisterwerk:

Schimmels verwijderen door afborstelen met bij voorkeur warm sodawater. Delen waar schimmels zijn verwijderd behandelen met een voor dit doel toegelaten antischimmelpreparaat. Voorstrijken met Garantietex Fixeergrond. Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Schimmelbestendig.

Geschilderde ondergrond

Geschilderde minerale ondergrond:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen. Intacte muurverflagen grondig reinigen. Schimmels verwijderen door afborstelen met bij voorkeur warm sodawater. Delen waar schimmels zijn verwijderd behandelen met een voor dit doel toegelaten antischimmelpreparaat. Kale delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond. Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Schimmelbestendig.

AANVULLENDE GEGEVENS

EMG 10104DN3922NL
Datum augustus 2018

 **verf.nl**

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl