



Technische informatie



## Productomschrijving

Rollatex Mat is een matte, goed dekkende, muurverf voor binnen.

## Eigenschappen

Schrobvastheid > klasse 3 volgens DIN EN 13300  
Dekkkracht > Zeer goed, klasse 2 volgens DIN EN 13300  
Matte muurverf voor binnen  
Economisch alternatief voor projectmatig werk

## Gebruik/toepassing

Rollatex Mat is geschikt voor de afwerking van nieuwe en reeds geschilderde ondergronden zoals hydraulische mortels, beton, pleisterlagen, gipsplaat en houtaanverwante producten zoals spaanderplaat, hard- of zachtboard, vezelplaten en dergelijke.  
Rollatex Mat is tevens geschikt als afwerklaag op glasweefsel.

## Technische eigenschappen

|                                             |   |                                                                                    |
|---------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden | : | wit                                                                                |
| Volumepercentage vaste stof                 | : | 40%                                                                                |
| Dichtheid                                   | : | 1,52 kg/dm <sup>3</sup>                                                            |
| Glans                                       | : | mat                                                                                |
| Leverbaar in de kleuren                     | : | Wit, RAL 9010 en aan te kleuren via het Trimetal kleurenmengsysteem in vele tinten |

## Verwerking van het product

### Verwerkingscondities

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 10°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

### Kwast en roller

|                             |   |                                      |
|-----------------------------|---|--------------------------------------|
| Type verdunning             | : | water                                |
| Volumepercentage verdunning | : | gebruiksklaar                        |
| Reinigingsmiddel            | : | direct na gebruik met handwarm water |



|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Airless                     |                                        |
| Type verdunning             | : water                                |
| Volumepercentage verdunning | : tot max. 5%                          |
| Reinigingsmiddel            | : direct na gebruik met handwarm water |
| Nozzle druk                 | : 150 – 180 bar                        |
| Opening                     | : 0.017 – 0.019                        |
| Spuithoek                   | : 40 - 80°                             |

Alle hierboven vermelde gegevens gelden als basisinstellingen en geven een indicatie. Afhankelijk van het type spuitinstallatie en omstandigheden ter plaatse kan het noodzakelijk zijn de instellingen in het werk bij te stellen.

Droogtijden bij aanbevolen laagdikte, 20°C en 65% R.V.

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Droog            | : ca. 1 uur |
| Overschilderbaar | : 2-3 uur   |

Theoretisch rendement

7-9 m<sup>2</sup>/liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond.

Het praktische rendement is te bepalen door het aanbrengen van een proefvlak voor aanvang van de werkzaamheden.

## Systeeminformatie

### Nieuw werk

Rollatex Mat wordt toegepast op elk schoon, droog, deugdelijk en stofvrij oppervlak.

De voorbehandeling aanpassen aan de aard van de ondergrond om een goede hechting te verkrijgen. Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een reparatiemiddel.

Glanzende oppervlakken matschuren. Beschadigde voegen: herstellen met cementmortel en de barsten vullen.

Zuigende, onregelmatig zuigende en/of licht poederende ondergronden voorstrijken

met Magnaprim Fix. Ondeugdelijk of licht poederend nieuw metselwerk of beton: losse deeltjes verwijderen door borstelen. Voorbehandelen met Magnaprim Fix of Magnaprim Isol.

Een gipsgebonden ondergrond dient afgebonden, draagkrachtig en voldoende hard te zijn.

### Onderhoud bestaand werk

Ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Loszittende lagen verwijderen door middel van schuren, schrappen, borstelen of afbijten.

Loszittende delen verwijderen.

Kaalgekomen plaatsen eventueel voorstrijken met Magnaprim Fix.

### Opmerking

Om doorbloedingen bij aanwezigheid van wateroplosbare vlekken op de ondergrond zoals roet, nicotine (in ruimtes waar gerookt wordt) te isoleren en te voorkomen, altijd 2 x voorbehandelen met Dialprim onverdund, met een interval van 24 uur.



## Milieu/certificering

Ecolabel : Beschikt over een EU Ecolabel: BE/044/003  
(Ecolabel alleen voor wit)



EU Ecolabel: BE/044/003

## Aanbevelingen Ecolabel

- Verspil zo weinig mogelijk verf door in te schatten hoeveel verf u nodig heeft.
- Sluit niet-gebruikte verf goed af voor hergebruik.
- Het hergebruik van verf kan het milieueffect van de producten tijdens hun levenscyclus aanzienlijk verminderen.
- Om in te schatten hoeveel verf u nodig hebt, gelieve onderstaande formule te gebruiken:  
(te schilderen oppervlakte (m<sup>2</sup>) / rendement (m<sup>2</sup>/l)) X aantal lagen = aantal liter verf nodig.
- Het praktisch rendement kan variëren in functie van de staat en de absorptiegraad van de ondergrond, de oppervlakte en de manier van aanbrengen.
- Inhoud en verpakking afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale of nationale regelgeving.
- Lees aandachtig de veiligheidsinformatie op het etiket en raadpleeg sectie 8 op onze veiligheidsfiche voor de keuze van persoonlijke beschermingsmaatregelen.
- Reinig het gebruikte gereedschap onmiddellijk met water en minimaliseer de benodigde hoeveelheid water. Giet afvalwater en verfresten niet weg in de gootsteen of in het toilet of werp ze niet in een vuilnisbak.
- Voor het openen, het product rechtopstaand in een goed verluchte plaats bewaren beschermd tegen vorst, hitte en vocht. Na gebruik de pot goed sluiten en het product bewaren zoals hierboven aangegeven, in de originele verpakking.
- Het Europese Ecolabel certificaat is enkel toegekend aan de witte verf.

## Veiligheid/hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden : wit  
Vlampunt volgens ISO 1516 : > 100°C  
VOS-EU-grenswaarde : cat. A/a < 30 g/l

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of [www.veiligmetverf.nl](http://www.veiligmetverf.nl)



### Artikelgegevens

|              |   |                                                                         |
|--------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| Houdbaarheid | : | In onaangebroken verpakking tenminste 12 maanden.<br>Vorstvrij bewaren. |
| Verpakking   | : | 10 liter                                                                |

EEN PRODUCT VAN  
**AkzoNobel**

  
**Trimetal®**

Akzo Nobel Decorative Coatings bv  
Trimetal Bouwverven  
Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, Nederland  
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940  
Internet: [www.trimetal.nl](http://www.trimetal.nl)



# verf.nl

Vragen?  
Stuur een e-mail naar:  
[klantenservice@verf.nl](mailto:klantenservice@verf.nl)