



Technische informatie



BS1054

Garantie Exqua d'Or Grondverf

ALGEMEEN

Omschrijving	Hoogwaardige, luchtdrogende grondlakverf voor buiten op basis van met polyurethan gemodificeerde alkydhars.
Toepassingsgebied	Voor het dekkend gronden en overgronden van hout in een systeem met Garantie Exqua d'Or Hoogglans. Op intacte, grondig gereinigde en geschuurde oude verflagen. Op reeds van roestwerende grondverf- of primerlagen voorzien metaal.
Kenmerkende eigenschappen	Soepele verwerking. Superieure vloeïng. Goede vulling. Zeer goede dekking en kantendekking. Goede weervastheid.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode	Kwast of verfroller
Reiniging gereedschap	Verdunning : indien gewenst aromaatvrije terpentine (max. 2%). Terpentine.
Aanbevolen droge laagdikte	40 µm
Rendement	Circa 16 m ² /liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.
Droging	Bepaald bij 23°C en 50% RV Stofdroog na : ca. 2 uur Kleefvrij na : ca. 4 uur Overschilderbaar na : ca. 16 uur
Applicatieconditie	Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.
Veiligheidsgegevens	Zie productveiligheidsblad van Garantie Exqua d'Or Grondverf.



BS1054

Garantie Exqua d'Or Grondverf

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa	ca. 1,35 g/cm ³
Vaste stof	ca. 65 vol. %
Glansgraad	Zijdeglans.
Vloeijing	Zeer goed.
Hechting	Uitstekend op goed gereinigde en geschuurde verflagen. Biedt onder normale omstandigheden na minimaal 16 uur ruimschoots hechting aan de volgende lagen.
Weersbestandheid	Zeer goed (één laag Garantie Exqua d'Or Grondverf kan maximaal 1 jaar onafgeschilderd overstaan).

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren	Wit en vrijwel alle kleuren.
Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking tenminste 2 jaar.
Verpakking	In bussen van 1 en 2,5 liter.
Opslag	Koel en droog.

SYSTEEMADVIES

ALGEMEEN

Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

Hout:
Gronden met Garantie Exqua d'Or Grondverf.
Waar nodig schraal plamuren.
Geheel overgronden met Garantie Exqua d'Or Grondverf.
Licht schuren en aflakken met Garantie Exqua d'Or Hoogglans.

Thermisch verzinkt staal en en non-ferro metalen:
Grondig reinigen en ontvetten.
Alle corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.
Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.
Geheel overgronden met Garantie Exqua d'Or Grondverf.
Licht schuren en aflakken met Garantie Exqua d'Or Hoogglans.



BS1054

Garantie Exqua d'Or Grondverf

SYSTEEMADVIES

Geschilderde ondergrond

Geschilderd hout:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Intacte verflagen reinigen en schuren.

Kaal hout gronden met Garantie Exqua d'Or Grondverf.

Waar nodig schraal plamuren.

Geheel overgronden met Garantie Exqua d'Or Grondverf.

Licht schuren en aflakken met Garantie Exqua d'Or Hoogglans.

Geschilderd staal:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Kale delen ontroesten.

Intacte verflagen reinigen en schuren.

Kaal werk tweemaal behandelen met Garantie Primer Universeel.

Geheel overgronden met Garantie Exqua d'Or Grondverf.

Licht schuren en aflakken met Garantie Exqua d'Or Hoogglans.

AANVULLENDE GEGEVENS

EMG

10104DN3935NL

Datum

augustus 2018



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl