



Technische informatie

GRONDLAK

Beschrijving

Trae-Lyx Grondlak is een blanke parketprimer. Door de uitstekend isolerende werking van Trae-Lyx Grondlak worden specifieke eigenschappen van de diverse houtsoorten ingekapseld terwijl de kleur en gloed van het hout worden verlevendigd. Voor een natuurlijke onbehandeld uiterlijk bijv. als grondlak onder de naturel (extreme) raden wij de Trae-Lyx Grondlak Naturel aan. Trae-Lyx Grondlak voorkomt verkleuringen van het hout en beperkt het opwerken van de houtvezel tot een minimum.

Toepassing

Trae-Lyx Grondlak heeft een hoog vaste stofgehalte, een hoge viscositeit en goede bevochtigende eigenschappen. Het hout en eventueel kleine naden en kieren worden met Trae-Lyx Grondlak goed opgevuld met als gevolg een gladde ondergrond voor de volgende lagen parketlak. Het opwerken van de houtvezels wordt tot een minimum beperkt. Trae-Lyx Grondlak voorkomt het donker kleuren van diverse houtsoorten zoals bepaalde soorten eikenhout, hetgeen soms kan voorkomen bij toepassing van een watergedragen parketlak. Tevens kunnen dikke overlappingsen of plaatselijk te dik aangebrachte lagen een donkere verkleuring te zien geven welke door middel van het aanbrengen van Trae-Lyx Grondlak voorkomen wordt. Isoleert de in sommige houtsoorten voorkomende inhoudsstoffen (bijv. looizuur) waardoor minder fraaie strepen of verkleuringen voorkomen worden. Intensificeert de natuurlijke, warme tint van het hout, zodat een fraai resultaat wordt bereikt.

Eigenschappen

Glansgraad:	Glanzend
Kleur:	Transparant blank. In vloeibare vorm bleekwit melkachtig.
Viscositeit (18°C):	0.25 dPa.S
Vaste stofgehalte:	43 gew.%
Gehalte oplosmiddel per liter:	4,2 %
Gehalte vluchtige, organische stoffen per liter:	0,1% (1g/l)
Theoretisch verbruik:	Ca. 8 - 10 m ² /ltr afhankelijk van de houtsoort
Vlampunt:	Geen

Soortelijk gewicht:	Ca. 1.05 kg/dm ³
Stofdroog:	Na ca. 30 min bij 20°C en 65% R.V.
Overschilderbaar:	Na ca. 3 uur bij 20°C en 65% R.V.
Uitgehard:	Na ca. 7 dagen bij 20°C en 65% R.V.
Verpakking:	750 ml, en 2,5 liter
Opslag:	Droog en vorstvrij
Houdbaarheid in de bus:	2 jaar bij een temperatuur tussen 5°C en 25°C, in originele onaangebroken verpakking.

Applicatiegegevens

Verwerkingmethode:	Onverdund aanbrengen met een 7-9 mm microvezel roller (100 MU) of acryl kwast. <u>Niet</u> verwerken bij een temperatuur lager dan 5°C of een luchtvochtigheid hoger dan 85%. Goede ventilatie (geen tocht) bevordert de droging. De laag Trae Lyx Grondlak zelf niet schuren. Schuren dient pas te geschieden na het aanbrengen van de eerste laag aflak. Bij gebruik van meerdere blikken per laag deze eerst samenvoegen en goed roeren.
--------------------	---

Type verdunning:	Water
Laagopbouw:	Men kan volstaan met één laag Trae-Lyx Grondlak. Het aanbrengen van meerdere lagen wordt ontraden. Vervolgens aflakken met 3 lagen Trae-Lyx Parket-, Vloer- of Project-lak of Trae-Lyx Naturel.
Schoonmaken gereedschap:	Voor aandrogen met (warm) water.

Behandeling algemeen

De ondergrond dient schoon, droog en vet- (was-)vrij te zijn. Eventuele oude lakresten geheel verwijderen.

Bijzonderheden

Men dient met zeer snelle droogtijden rekening te houden.



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl