



Technische informatie

Sigma Siloxan Fix Syn



Omschrijving	Oplosmiddelhoudend fixeermiddel in Sigma Siloxan gevelsystemen op basis van siliconenhars voor buiten.		
Gebruiksdoel	Fixeren van licht poederende ondergronden.		
Voornaamste kenmerken	• Uitstekende hechtingseigenschappen • Hoog indringend vermogen. • Verstevigende eigenschappen. • Onverzeepbaar • Hoog waterdampdoorlatend		
Kleuren en glans	Kleurloos.		
Verpakking	Jerrycan van 10 liter.		
Basisgegevens	Dichtheid	:	ca. 0,8 kg/dm ³
	Percentage vaste stof	:	ca. 12 vol.%
	Vlampunt	:	42°C
	Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.		
	Overschilderbaar na	:	ca. 12 uur
Houdbaarheid	Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar.		
Rendement	5-6 m ² /liter, afhankelijk van de zuiging en de structuur van de ondergrond.		
Ondergrond- condities	Ondergrond volledig afgebonden, draagkrachtig en voldoende droog. Vochtpercentage max. 4%. Afwerking van een nog niet volledig afgebonden ondergrond kan leiden tot kleurbontheid (als gevolg van kalkdoorslag) en in het ongunstigste geval tot aantasting van het product.		
Verwerkings- condities	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: - Ondergrond- en omgevingstemperatuur boven 5°C. - Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%. - De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen. - Goede ventilatie.		
Systemen	Minerale ondergronden, sterk zuigende ondergrond die licht poedert • Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. • Poederende oppervlakken door middel van borstelen, hogedrukreiniging of anderszins zodanig reinigen, dat alle loszittende delen worden verwijderd. • Waar nodig de ondergrond repareren. • Fixeren met Sigma Siloxan Fix Syn. • Afwerken met een Sigma Siloxan gevelverfsysteem. Noot • Zie ook Sigma Informatieblad 1333 'Fixeren van minerale ondergronden'.		

Sigma Siloxan Fix Syn



Instructies voor gebruik

Voor gebruik goed oproeren.

Rol-/kwastapplicatie

Aanbevolen verfrol	:	ProGold MicroFibre
Aanbevolen kwast	:	ProGold Blokwitter zwart Chinees varkenshaar
Verdunning	:	geen

Reiniging gereedschap

Sigma verdunning 20-05 of terpentine.

Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigma Siloxan Fix Syn.

Referenties

Documentatieblad

Toelichting op de kenmerkenbladen
Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk
Fixeren van minerale ondergronden

nummer

1301
1300
1333

EMG

10100DN7015NL



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl