



Technische informatie

Lichtgewicht Nadenvuller F210

ALGEMEEN

OMSCHRIJVING	Gebruiksklaar lichtgewicht vulmiddel op basis van polymeerdispersie, voor binnen.
TOEPASSING	Voor het vullen en repareren van naden, scheuren en gaten in gipskarton, baksteen en andere minerale ondergronden. Gecertificeerd volgens KOMO BRL 0807. Vulmiddel voor hout voor de categorieën 1A, 1B, 2A, 3A. Certificatienummer: 3355
EIGENSCHAPPEN	Lichtgewicht. Krimpt niet. Schuren niet nodig. Reparaties tot 10 cm diep. Overschilderbaar met acrylverf

VERWERKINGSGEGEVEN

VERWERKINGSTEMPERATUUR	Omgevingstemperatuur: 5°C - 30°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 90%.
VERWERKINGSMETHODEN	Verwerken met RVS plamuurmes of Polyfilla PRO T400 Modelleermessen.
REINIGING GEREEDSCHAP	Gereedschappen reinigen met water.
MIN. LAAGDIKTE	3mm
MAX LAAGDIKTE	100mm
DOORHARDING	Na 120 min, afhankelijk van de ondergrond, diepte van de reparatie, temperatuur en luchtvochtigheid
SCHUURBAAR	Na 120 min, afhankelijk van de ondergrond, diepte van de reparatie, temperatuur en luchtvochtigheid
OVERSCHILDERBAAR	Na 120 min
OPMERKING	Niet geschikt voor buitengebruik.

Lichtgewicht Nadenvuller F210

VEILIGHEIDSINFORMATIE

VLAMPUNT	N.V.T
WETTELIJKE VOORSCHRIFTEN	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
PRODUCTVEILIGHEIDSBLAD	Zie het productveiligheidsblad voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens en wijze van afvalverwerking.

EIGENSCHAPPEN

DICHTHEID (SOORTELIJK GEWICHT)	0,4 kg/L
VASTE STOFGEHALTE	40,9 %
HECHTING	Uitstekend op een goede, schone, droge stofvrije minerale ondergrond
WERKING T.O.V. HOUT	N.V.T
MECHANISCHE BESTANDHEID	N.V.T
HARDHEID (DIN 53505 = NEN-ISO 7619)	N.V.T
E-MODULUS, COMPRESSIE (NEN-EN-ISO 604)	N.V.T
E-MODULUS, TREK (NEN-EN-ISO 527)	N.V.T
BREUK SPANNING, COMPRESSIE (NEN-EN-ISO 604)	N.V.T
BREUK SPANNING, TREK (NEN-EN-ISO 527)	N.V.T
SCHUURBAARHEID	Na uitharding zeer goed schuurbaar.
BUITENDUURZAAMHEID	N.V.T

OVERIGE INFORMATIE

VERPAKKING	Emmer 2,5 en 5 kg
HOUDBAARHEID	Minimaal twee jaar.
KLEUR GEREED PRODUCT	Wit



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl