



Technische informatie



3933NL

Garantie Systeemverf

ALGEMEEN

Omschrijving

Glanzende, luchtdrogende grond-, voor- en aflak voor buiten op basis van alkydhars.

Toepassingsgebied

Voor het dekkend schilderen van zowel nieuwe als reeds eerder geschilderde raam- en deurkozijnen, ramen en deuren, daklijsten, boeiboorden en gevelbekleding, zoals rabatdelen, schrootjes en multiplex.

Voor het overschilderen van metaalwerk, dat reeds is voorzien van een geschikte primerlaag.

Voor het reconditioneren van buitenschilderwerk, ook in meerjarige onderhoudssystemen.

Kenmerkende eigenschappen

Hoge buitenduurzaamheid.

Goed glansbehoud.

Uitstekende dekking en kantendekking.

Gemakkelijke en zeer prettige verwerking.

Vochtregulerend.

Geschikt voor een opbouw volgens het zogenaamde één-pot-systeem. Speciale grondverven zijn hierdoor niet nodig.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Kwast en verfroller

Verdunning : geen, is klaar voor gebruik.

Reiniging gereedschap

Terpentine.

Aanbevolen droge laagdikte

40 µm

Rendement

Ca. 16 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Droging

Bepaald bij 23°C en 50% RV

Stofdroog na : ca. 3 uur

Kleefvrij na : ca. 5 uur

Overschilderbaar na : ca. 24 uur



3933NL

Garantie Systeemverf

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatieconditie

Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.

Veiligheidsgegevens

Zie productveiligheidsblad van Garantie Systeemverf.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa

Ca. 1,2 g/cm³

Vaste stof

Ca. 65 vol.%

Glansgraad

Glans.

Vloeiking

Goed.

Hechting

Zeer goed op kaal hout en geschuurde oude verflagen.
Ook na jaren kan Garantie Systeemverf na eenvoudige voorbehandeling worden overgeschilderd met optimaal resultaat.

Weersbestandheid

Zeer goed.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren

Wit en vrijwel alle kleuren.

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.

Verpakking

In bussen van 1 en 2,5 liter.

Opslag

Koel en droog.

SYSTEEMADVIES

ALGEMEEN

Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen.

Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

Hout:

Gronden met Garantie Systeemverf.

Geheel overgronden met Garantie Systeemverf.

Licht schuren en aflakken met Garantie Systeemverf.

Thermisch verzinkt staal en non-ferro metalen:

Grondig reinigen en ontvetten.

Alle corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.

Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.

Geheel overgronden met Garantie Systeemverf.

Licht schuren en aflakken met Garantie Systeemverf.



3933NL

Garantie Systeemverf

SYSTEEMADVIES

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

Kunststof:

Grondig reinigen en ontvetten.

Opruwen/matteren.

Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.

Licht schuren en aflakken met een laag Garantie Systeemverf.

Noot

Gezien de diversiteit aan kunststoffen, dient altijd eerst een proefvlak opgezet te worden. Na voldoende droging dient de hechting beoordeeld te worden.

Geschilderde ondergrond

Geschilderd hout:

Grondig reinigen en ontvetten.

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Intacte verflagen schuren.

Kaal hout gronden met Garantie Systeemverf.

Geheel overgronden met Garantie Systeemverf.

Licht schuren en aflakken met Garantie Systeemverf.

Geschilderd staal:

Grondig reinigen en ontvetten.

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Kale delen ontroesten.

Intacte verflagen schuren.

Kaal staal tweemaal behandelen met Garantie Primer Universeel.

Geheel overgronden met Garantie Systeemverf.

Licht schuren en aflakken met Garantie Systeemverf.

AANVULLENDE GEGEVENS

EMG

10104DN3933NL

Datum

augustus 2018



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl