



Technische informatie

Sigma S2U Nova Spray Primer



Omschrijving	Hoogwaardige, watergedragen, spuitgrondverf voor binnen op basis van gemodificeerde alkydemulsie.	
Gebruiksdoel	In het onderhoud toe te passen voor het gronden van onbehandeld hout en bestaande verflagen door middel van spuiten. Ook toepasbaar als hechtprimer. Geschikt voor projecten met veel repeterend werk.	
Voornaamste kenmerken	• Gemakkelijke verwerking door middel van spuitapplicatie. • In het bijzonder geschikt voor verwarmd spuiten. • Uitstekende vloeijing. • Egaal van aanzien. • Goede kantendekking en dekking op de houtnerf. • Reukarm. • Niet ontvlambaar. • Voldoet aan vervangingsplicht voor oplosmiddelhoudende producten.	
Kleuren en glans	Wit en vrijwel alle kleuren volgens de Sigma Voice of Colour waaier en de Sigma Colour System C21.3 waaier. Andere kleuren zijn ook maakbaar. Eiglans.	
Verpakking	Blikken van 2,5 liter en 5 liter.	
Basisgegevens	Dichtheid : ca. 1,3 kg/dm ³ Percentage vaste stof : ca. 41 vol.% VOS (bij levering) : < 100 g/liter Droge laagdikte : 70 µm (= ca. 175 µm nat) per laag Vlampunt : niet van toepassing Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V. Stofdroog na : ca. 1 uur* Kleefvrij na : ca. 3 uur* Overschilderbaar na : ca. 24 uur* * Lage temperatuur en hoge relatieve vochtigheid beïnvloeden de droging negatief.	
Houdbaarheid	Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 12 maanden.	
Rendement	Theoretisch rendement Droge laagdikte 70 µm : 6 m ² /liter Praktisch rendement Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode en ervaring.	

Sigma S2U Nova Spray Primer



Verwerkings- condities

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 7°C en 25°C.
- Relatieve luchtvochtigheid minimaal 60% en maximaal 85%.
- Goede ventilatie.
- Ondergrond droog en schoon.

Systemen

Hout, industrieel behandeld met een dekkend PPG Wood Finishes systeem

- Reinigen en schuren.
- Overgronden met Sigma S2U Nova Spray Primer.
- Afwerken met Sigma S2U Nova Spray Satin of Sigma S2U Nova Spray Matt of
- Reinigen en schuren.
- Overgronden met Sigma S2U Nova Spray Primer.
- Afwerken met twee lagen Sigma S2U Nova Spray Gloss.

Onbehandeld hout

- Grondig reinigen.
- Gronden met Sigma S2U Nova Spray Primer.
- Afwerken met Sigma S2U Nova Spray Satin of Sigma S2U Nova Spray Matt. of
- Grondig reinigen.
- Gronden met Sigma S2U Nova Spray Primer.
- Afwerken met twee lagen Sigma S2U Nova Spray Gloss.

Bestaande intacte verflagen (acrylaat of alkydhars)

- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren.
- Overgronden met Sigma S2U Nova Spray Primer.
- Afwerken met Sigma S2U Nova Spray Satin of Sigma S2U Nova Spray Matt. of
- Grondig reinigen en zorgvuldig schuren.
- Overgronden met Sigma S2U Nova Spray Primer.
- Afwerken met twee lagen Sigma S2U Nova Spray Gloss.

Attentie

Het is mogelijk af te werken met één laag Sigma S2U Nova Spray Gloss in plaats van met twee, zoals hierboven is omschreven. Echter een tweelaagse afwerking geeft het beste resultaat.

Schuren

Voor het schuren bij bovengenoemde verfsystemen wordt verwezen naar de ProGold Schuurmatrix.

Sigma S2U Nova Spray Primer



Instructies voor gebruik

Afplakken

Aangrenzende delen, zoals glas, muren en dergelijke afplakken met bijvoorbeeld ProGold Maskeertape.

Spuiten met Temp Spray

Verduunning	:	geen, de verf is gebruiksklaar
Spuitopening	:	0,010-0,012 inch
Spuitdruk	:	50-70 bar
Temperatuur	:	max. 40°C
Spuihoek	:	20° of 40°

Spuiten met airless

Verduunning	:	geen, de verf is gebruiksklaar
Spuitopening	:	0,010-0,012 inch
Spuitdruk	:	70-120 bar
Spuihoek	:	20° of 40°

Spuiten met airmix

Verduunning	:	geen, de verf is gebruiksklaar
Spuitopening	:	0,009-0,013 inch
Spuitdruk	:	60-80 bar
Luchtdruk	:	1-2 bar
Spuihoek	:	20° of 40°

Opmerking:

Bovenstaande geeft een indicatie van de spuitinstelling. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de leverancier van de betreffende spuitapparatuur.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik reinigen met leidingwater.
Residu op de juiste wijze afvoeren.

Veiligheids-
maatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigma S2U Nova Spray Primer.

Referenties

Documentatieblad

	nummer
Toelichting op de kenmerkenbladen	1301
Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk	1300
Toelichting op Sustainability / Duurzaamheidsaspecten	1302

EMG

10100DN4760NL



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl