



Technische informatie

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO IJZERMENIE

OMSCHRIJVING	Tenco IJzermenie is een roodbruine roestwerende grondverf die speciaal toegepast wordt als er met donkere kleur wordt afgelakt. Tenco IJzermenie is met name bedoelt voor staalconstructies, hekwerken en machines om corrosie en roestvorming tegen te gaan. Naast corrosiewering sluit de ijzer menie het object goed af. Waarna er metaallak of alkyd aflak aangebracht kan worden.
TOEPASSING	Op metaal: bescherming tegen roestvorming Op hout: afsluitende laag tegen vocht voor niet-dagziend hout
VOORNAAMSTE KENMERKEN	-Roestwerend -Goed verwerkbaar -Waterafstotend -Afsluitende laag -Sneldrogend
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Roodbruin
Geur	Oplosmiddelachtig
Vlampunt	63 °C
Dichtheid bij 20 °C	1,33 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Theoretisch rendement	Glad ijzer/staal of eerder gecoat glad hout: 11 - 13 m ² per liter Vers, ruw onbewerkt hout: 8 - 10 m ² per liter
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	EU-grenswaarden voor dit product (cat A/i): 500 g/l. Dit product bevat maximaal 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	≥70%
GEBRUIKSAANWIJZING	Ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. Loszittend roest verwijderen. Aanbrengen met een langharige kwast of verfroller. Op onbehandeld ijzerwerk in het algemeen twee lagen aanbrengen. Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.
MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR	Op hout: min. 8 °C bij 80% RV Op staal: min. 10 °C bij 80% RV

VERDUNNING	Terpentine, tevens te gebruiken voor het reinigen van kwasten en gereedschap.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	VOLDOET VOOR PROFFESSIONEEL GEBRUIK BINNEN NIET AAN ARBO Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. beschermen het product tegen hitte. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt vervorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	250 ml, 750 ml, 2500 ml, 5000 ml.
INFORMATIE	www.tenco.nl



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl