



Technische informatie



BS3001

Garantietex Fixeergrond

ALGEMEEN

Omschrijving

Waterverdundbaar voorstrijkmiddel voor buiten en binnen op basis van acrylaatdispersie.

Toepassingsgebied

Voor het verminderen van de zuiging van steenachtige ondergronden en plaatmaterialen.

Voor het fixeren (vastzetten) van poederende of krijtende verfresten op poreuze ondergronden.

Kenmerkende eigenschappen

Groot indringend vermogen, ook in de diepere zones.

Grote capillaire werking.

Waterdampdoorlatend.

Overschilderbaar met dispersiemuurverven, siliconenhars-emulsie muurverven en terpentine verdundbare muurverven.

Zeer gemakkelijk verwerkbaar.

Onverzeepbaar.

Wanden, eenmaal behandeld met Garantietex Fixeergrond, zijn uitermate geschikt voor het aanbrengen van wandbekleding of behang met lijm of plaksel. Het naderhand afstomen van de wanden gaat dan ook beter zonder beschadiging van de wand.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Kwast

Verdunning : 1 : 4 verdunnen met leidingwater.
Op sterk zuigende ondergrond onverdund toepassen.

Reiniging gereedschap

Leidingwater.

Rendement

8-10 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Droging

Bepaald bij 23°C en 50% RV

Kleefvrij na : ca. 2 uur

Overschilderbaar na : ca. 6 uur



BS3001

Garantietex Fixeergrond

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatieconditie

Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.

Veiligheidsgegevens

Zie productveiligheidsblad van Garantietex Fixeergrond.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa

Ca. 1,0 g/cm³

Vaste stof

Ca. 26 vol.%

Glansgraad

Mat.

Hechting

Uitstekend op genoemde ondergronden; biedt goede hechting aan muurverven en lijmen.

Weersbestandheid

Niet van toepassing, wordt overgeschilderd.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren

Melkachtig (droogt vrijwel kleurloos op).

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 2 jaar.

Verpakking

In jerrycan van 5 liter.

Opslag

Koel en vorstvrij.

SYSTEEMADVIES

ALGEMEEN

Onderstaande systemen zijn indicatief. De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Verder dient de ondergrond volledig afgebonden, vrij van alle verontreinigingen en ongerechtigheden, droog en draagkrachtig te zijn. Van beton dient de eventueel aanwezige cementhuid verwijderd te worden. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden. Eventuele reparaties uitvoeren met een geschikt vulmiddel.

Noot

Voor oppervlakken binnen die verontreinigd zijn met nicotineaanslag, roet- en watervlekken, wordt verwezen naar het productbeschrijvingsblad van Garantietex Isoleer.



BS3001

Garantietex Fixeergrond

SYSTEEMADVIES

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

BINNEN

Minerale ondergrond:

Zuigende ondergronden voorstrijken met Garantietex Fixeergrond. Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Acryl, Garantietex Mat, Garantietex Satin, Garantietex Superdek, Garantietex Topcoat, Garantietex Isoleer of Garantietex Schimmelbestendig.

BUITEN

Beton, metselwerk en pleisterwerk:

Zuigende ondergronden voorstrijken met Garantietex Fixeergrond. Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Mat, Garantietex Satin, Garantietex Topcoat of Garantietex Dialith.

Metselwerk en pleisterwerk (siliconenhars-emulsie systeem):

Zuigende ondergronden voorstrijken met Garantietex Fixeergrond. Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex SL Gevelverf.

Noot

Voor ondergronden met haar- en kripscheuren wordt verwezen naar het Productbeschrijvingsblad van Garantietex SL Gevelverf.

Geschilderde ondergrond

BINNEN

Behandeld met dispersie muurverf:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Intacte muurverflagen reinigen.
Kale, zuigende delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.
Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met Garantietex Acryl, Garantietex Mat, Garantietex Satin, Garantietex Superdek, Garantietex Topcoat of Garantietex Isoleer.

Behandeld met dispersie muurverf (schimmelbestendig behandelen):

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Intacte muurverflagen reinigen.
Kale, zuigende delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.
Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Schimmelbestendig.



BS3001

Garantietex Fixeergrond

SYSTEEMADVIES

Geschilderde ondergrond

BUITEN

Behandeld met dispersie muurverf:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Intacte muurverflagen reinigen.
Kale, zuigende delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.
Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met Garantietex Mat, Garantietex Satin, Garantietex Topcoat of Garantietex Dialith.

Behandeld met siliconenhars-emulsie muurverf:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Intacte muurverflagen reinigen.
Kale, zuigende delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.
Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met Garantietex SL Gevelverf.
Noot
Voor ondergronden met haar- en kripscheuren wordt verwezen naar het Productbeschrijvingsblad van Garantietex SL Gevelverf.

Behandeld met silicaat muurverf:

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Intacte muurverflagen reinigen.
Geheel voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.
Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex SL Gevelverf.
Noot
Voor ondergronden met haar- en kripscheuren wordt verwezen naar het Productbeschrijvingsblad van Garantietex SL Gevelverf.

AANVULLENDE GEGEVENS

EMG

10104DN3923NL

Datum

augustus 2018



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl