



Technische informatie



Glitsa Trappenlak Antislip

Een kleurloze kras en slijtvaste antislip aflak speciaal voor trappen binnenshuis op basis van polyurethan dispersie.

Toepassing: Als slijtvaste antislip aflak op hard- en zacht houten trappen.

Producteigenschappen: Antislip
Optimale slijt en krasvast
Niet vergelend
Goed reinigbaar.

Productinformatie.

Aanwijzingen voor gebruik: Goed roeren.
Product is gebruiksklaar, dus niet verdunnen .

Droging:	10°C	20°C
Stofdroog:	2 uur	1 uur
Schuurbaar:	8 uur	4 uur
Overschilderbaar:	8 uur	4 uur
Belastbaar (beperkt):	32 uur	16 uur
Volledig doorgehard:	na 7dagen	na 4 dagen

Glansgraad: Lage zijdeglans.

Laagdikte in systeem: Onbehandeld hout= 3 lagen = 180 µm.
Behandeld hout = 2 lagen = 120 µm.

Rendement: 12-15 m²/l bij een droge laag dikte van 60 µm.
Applicatiemethode en structuur van de ondergrond beïnvloeden het rendement.

Duurzaamheid (slijtvastheid): De maximale slijtvastheid ontstaat bij de voorgeschreven laagdikte.
De levensduur wordt bepaald door de mate en frequentie van belasten.
Naar mate er meer lagen worden aangebracht neemt de slijtvastheid toe .



Glitsa Trappenlak Antislip

Verwerkingsgegevens.

Gereedschap:	Kwast acryl	Roller acryl
Reinigen gereedschap:	water	water
% Verdunning:	0-5%	0-5%
Type Verdunning:	water	water

Systeeminformatie.

Hout:

1. Ontvetten met Glitsa Vloerreiniger.
Tropische houtsoorten, zoals Yang, Teak, Wengé e.d. ontvetten met Thinner.
2. Schuren in de nerfrichting met schuurpapier grofte P150-P180 en stofvrij maken.
3. Opnieuw ontvetten (Zie punt 1.)
4. Afwerken met 3 lagen Glitsa Trappenlak Antislip. Tussen de lagen schuren met fijn schuurpapier korrelgrote P320 en stofvrij maken.

Bestaande laklaag:

1. De intacte laag ontvetten met Vloeibare Rinser. Hiermee ook bestaande waslagen volledig verwijderen.
2. Intacte lagen volledig dof schuren met middel grof schuurpapier korrelgrote P220-P280 en stofvrij maken.
Kale/beschadigde delen randverlopend schuren tot op het kale hout. Deze plekken behandelen als nieuw hout.
3. Afwerken met 2 lagen Glitsa Trappenlak Antislip.
Tussen de lagen schuren met schuurpapier korrelgrote P320-360 stofvrij maken.

Onderhoud:

Gebruik Glitsa Vloerreiniger om vet, vuil e.d. te verwijderen.

Ter bescherming en verfraaiing van de laklaag Glitsa Vloerpolish aanbrengen. Dit verlengt de levensduur en voorkomt overmatig vuilaanhang. Deze producten vormen geen belemmering voor in de toekomst opnieuw lakken.



Glitsa Trappenlak Antislip

Aanvullende informatie.

Houdbaarheid:	Tenminste 1 jaar in ongeopende verpakking. Vorstvrij bewaren.
Kleur:	Kleurloos.
Verpakking:	750 ml.
Internet:	Voor de meest recente product informatie zie www.cetabever.nl .

Milieu en Veiligheid.

Milieu:	Glitsa Trappenlak Antislip bevat geen loodhoudende pigmenten. De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden. Gooi de verfresten niet weg, maar breng ze naar een verzamelpunt voor klein chemisch afval.
Veiligheid:	Voor de meest recente veiligheidsinformatie raadpleeg de etikettekst of het betreffende Material Safety Data Sheet.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings BV heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften stipt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing.

Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl