



Technische informatie

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

W
WOOD

W110

Lakplamuur



Omschrijving

Lakplamuur op basis van alkydhars, voor buiten.

Toepassing

Voor het vullen van nerven en kleine oneffenheden in houten ondergronden in nieuw en bestaand schilderwerk.

Eigenschappen

- Perfect Schuurbaar
- Zeer gladde afwerking
- Uitstekende hechting
- Zeer geschikt voor grote oppervlakken
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische lakken

W110 - Lakplamuur

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof- en vetvrij zijn.

Gebruik

- Tube: de plamuur voor gebruik goed kneden.
- Blik: de plamuur vooraf goed doorhalen met een plamuurmes.

Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 12 uur bij een laagdikte van 0,5 mm.

De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

Verpakking

- 225 gram (tube)
- 800 gram (blik)

Opslag

In een droge vorstvrije omgeving.

Technische gegevens:

- | | |
|--------------------------|--|
| • Maximale laagdikte | : 1 mm |
| • Verwerkingstemperatuur | : 5°C – 30°C |
| • Droogtijd | : 12 – 14 uur bij 20°C en 60% luchtvochtigheid |
| • Dichtheid | : 1,8 kg/L |
| • Korrelgrootte | : 40 µm |
| • Kleur | : wit |
| • VOC waarde | : 244 g/L |

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.





verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl