



Technische informatie



Productomschrijving

Softplast Plamuur is een reactief drogende, twee componenten thixotrope plamuur op basis van polyester/benzoylperoxide combinatie.

Eigenschappen

twee componenten thixotrope plamuur op basis van polyester
Sneldrogend

Gebruik/toepassing

Voor het plamuurwerk op staal, hout en polyester voor buiten.

Technische eigenschappen

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	: grijs
Dichtheid stampasta	: ca. 1,9 kg/dm ³
Dichtheid verharder	: ca. 1,1 kg/dm ³
Volumepercentage vaste stof	: ca. 99%
Glans	: mat
Leverbaar in de kleuren	: grijs

Verwerking van het product

Verwerkingscondities:

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn. Het product niet verwerken bij een temperatuur lager dan 0°C en/of een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

Plamuur messen

Mengwijze : wordt met plamuurmessen gemengd tot een
homogene massa

Mengverhouding : in gewicht: 100/2 stampasta/verharder

Reinigingsmiddel : thinner

Potlife : bij 20°C ca. 4 min. (2% verharder)



Droogtijden bij aanbevolen laagdikte, 20°C en 65% R.V.

Stofdroog	: ca. 10 minuten
Uitgehard	: ca. 20-25 minuten
Schuurbaar	: ca. 30 minuten
Overschilderbaar	: ca. 30 minuten

Opmerking:

In verband met de beperkte potlife is het raadzaam niet meer van het product aan te maken dan er in deze tijd kan worden verwerkt.

Systeeminformatie

Bij toepassing op staal dient het oppervlak te zijn ontroest, bij voorkeur door middel van stralen tot een reinheidsgraad Sa 2½, volgens ISO 8501-1:1988.

Bij toepassing op hout dient het vochtgehalte van het hout overeen te komen met de in de K.V.T. aangegeven waarden.

Het oppervlak dient te allen tijden schoon, droog en vetvrij te zijn.

Veiligheid/hygiëne

Kleur, waarvoor de genoemde gegevens gelden	: grijs
Vlampunt volgens ISO 1516	: > 34°C

De in deze Technische Productinformatie vermelde gegevens zijn gebaseerd op de richtlijnen en wetgevingen geldende op de datum van uitgifte.

De verwerker van dit product dient rekening te houden met de geldende wet- en regelgeving, betreffende o.a. gezondheid, veiligheid en milieu.

Raadpleeg het veiligheidsblad, verkrijgbaar via uw verfleverancier en/of www.veiligmetverf.nl

Artikelgegevens

Houdbaarheid	: In onaanbroken verpakking tenminste 12 maanden. Vorstvrij bewaren.
Verpakking	: 2 kg.



TECHNISCHE
PRODUCTINFORMATIE

SOFTPLAST PLAMUUR 2-K plamuur



EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel



Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl

Januari 2022

3/3

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Informeer bij de Afdeling Techniek of er geen recentere versie van de Technische Productinformatie is uitgegeven.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl