



Technische informatie



Superieure, extra dekkende muurverf op basis van water en plantaardig bindmiddel. Deze zeer goed dekkende, aanzetvrij te verwerken muurverf voor binnen is beschikbaar in alle pastelkleuren van het Copperant KMS-systeem. De verf heeft een goede hechting op ondergronden als cement, hout, steen en gips en droogt snel. Bij zuigende ondergronden het oppervlak behandelen met voorstrijk. Pura Monopac Muurverf beantwoordt aan dekking klasse 1 en schrobvastheid klasse 2 (DIN EN13300).

Copperant Pura Monopac Muurverf is een zeer goed dekkende muurverf en derhalve uitermate geschikt, daar waar in één laag dekking wordt gevraagd.

KENMERKEN

Glans	Mat 0-5 GU
Kleur	Pasteltinten oa wit, RAL 9001 en RAL 9010. De Pura Monopac Muurverf is verkrijgbaar in iedere gewenste pastelkleur.
Volume vaste stof	Ca. 37,5 % volume
VOS gehalte	Product bevat zeer weinig oplosmiddel <0,1% VOS
Dichtheid	Bij 20°C ca. 1,45 - 1,55 kg/l
Theoretisch rendement	14m ² /l, (volgens ISO 6504/1).
Praktisch rendement	Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit en zuiging van de ondergrond en de vorm van het object.
Verpakking	2,5 en 10 liter blikken.
Houdbaarheid	Vorstvrij en koel in goed gesloten verpakking, minimaal 12 maanden.

WERKPROCES

Verdunnen	De verf kan/moet in de meeste gevallen onverdund verwerkt worden. Voor de verwerking met airless spray apparatuur verdunnen met leidingwater.
Applicatie omstandigheden	Verwerkingstemperatuur: 10-30°C (relatieve vochtigheid max 85%)
Applicatiemethode	Kwast, roller, blokwitter of airless spray.

VERWERKINGSGEGEVENS

	Airless spray	Airmix	Kwast-roller	Airspray
Verdunner	Leidingwater	Leidingwater	Leidingwater	Leidingwater
Hoeveelheid	0-5 vol. %	0-5 vol. %	Gebruiksklaar	0-10 vol. %
Spuitopening	0,009-0,013 inch	0,009-0,013 inch	n.v.t.	min. 1,8 mm
Spuitdruk	120-160 bar	60-100 bar	n.v.t.	3-4 bar
Droge laagdikte	45 µm	45 µm	35 µm	35 µm

Reinigen gereedschap: Onmiddellijk na applicatie bij voorkeur met warm leidingwater. Pomp goed doorspoelen.

VERWERKINGSINSTRUCTIES

Vorbereiding	Voor gebruik goed roeren!
Voorbehandeling ondergrond	Ondergrond dient schoon, droog, vrij van vet, was, siliconen en stof te zijn.
Applicatie op muur	Copperant Pura Monopac Muurverf aanbrengen met kwast, verfroller, blokwitter, luchtspray of airless bij een temperatuur van minimaal 5°C.

DROOGTIJD

	20 °C
Stofdroog	na ca. 30 minuten*
Overschilderbaar	na ca. 2 uur*

Droging bij 20°C/60% RV. *Bij hogere laagdikten en verdunning kan de droogtijd afwijken.

TESTEN EN CERTIFICATEN

Biobased gehalte	Biobased Carbon Content: Ca. 47% (C14 testmethode carbon content)
EU Ecolabel	EU Ecolabel: NL/044/002: SMK and the European Commission
VOS uitstoot	A+ label Eurofins VOC test report Indoor Air Comfort (EN 717-1: E1)
Kinderspeelgoed	EN-71-3: SGS certificaat voor toepassingen op kinderspeelgoed en meubels
Duurzaam bouwen	GN22 Compliant conform BREEAM International
Fytotoxiciteit	OWS certificaat voor fytotoxiciteit (OECD-208)
Zware metalen en fluor	OWS certificaat voor zware metalen & fluor (98/488/EC)
Spreadend vermogen	13,9 m ² /l (ISO 6504/1)
Schrobvastheid	Natte schrobweerstand: 14 µm Klasse 2 (ISO 11998)



MILIEU & GEZONDHEID

VOS-arme conservering	Baril Coatings is voorstander van het gebruik van VOS-arme conservering boven traditionele conservering. Copperant Pura is geheel oplosmiddelvrij en geurarm.
Etikettering	Zie veiligheidsinformatieblad (vb).

ONDERHOUD

Een verfadvis voor een nieuwbouwsysteem bevat tevens een algemeen advies voor het onderhoud. Voor een persoonlijk onderhoudsplan kunt u het beste contact opnemen met Baril Coatings Etten-Leur B.V. Na een grondige analyse van de aard en conditie van de bestaande grond- en deklagen, wordt een proefvlak gezet waarna Baril Coatings in staat is het juiste verfsysteem voor uw onderhoudswerkzaamheden te adviseren.

GARANTIE & DISCLAIMER

Met dit Kenmerkenblad vervallen alle voorgaande. De gegevens, specificaties, aanwijzingen en aanbevelingen in dit kenmerkenblad vormen slechts een weerslag van testresultaten en ervaringen die werden verkregen, respectievelijk opgedaan onder gecontroleerde of speciaal gecreëerde omstandigheden. Dat deze gegevens onder de feitelijke omstandigheden van de gewenste toepassing van de hierin beschreven Producten juist, volledig en toepasselijk zijn, wordt niet gegarandeerd. Het is uitsluitend aan de koper en/of gebruiker om dat te bepalen. Op alle leveringen van producten en alle verleende technische ondersteuning zijn de UNIFORME VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR VERF EN DRUKINKT E.A. van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. Behoudens het gestelde in voornoemde ALGEMENE VOORWAARDEN aanvaarden de fabrikant en verkoper geen enkele aansprakelijkheid, en ziet de koper en/of gebruiker af van het instellen van eisen met betrekking tot enige vorm van aansprakelijkheid, met inbegrip van maar niet beperkt tot nalatigheid, voor de behaalde resultaten, verwondingen, directe schade of gevolgschade of verliezen ten gevolge van het gebruik van de producten zoals hierboven, op de achterzijde of anderszins wordt aanbevolen. Kenmerkenbladen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl