



Technische informatie

PROJECT MEUBELLAK

Beschrijving

Trae Lyx Project Meubellak behoort tot een nieuwe generatie 1K lakken, die uitblinkt door uitstekende slijtvastheid, huidvet- en chemicaliënbestendigheid. Door deze bijzondere eigenschappen is Trae Lyx Project Meubellak uitzonderlijk geschikt voor de afwerking van o.a. meubels, deuren en diverse betimmeringen. Trae Lyx Project Meubellak is blank en glashelder en door de unieke samenstelling verandert de kleur en uitstraling van het hout nagenoeg niet. Trae Lyx Project Meubellak is vrijwel reukloos en bevat praktisch geen oplosmiddelen.

Toepassing

Alleen geschikt voor binnentoepassing. Voor de afwerking van o.a. meubels, deuren en diverse betimmeringen.

Eigenschappen

Glansgraden:	Ultramat/ Mat/ Zijdeglans/ Hoogglans
Kleur:	kleurloos
Theoretisch verbruik:	10 – 15m ² / liter (afh. van de houtsoort)
Soortelijk gewicht:	Ca. 1,02 kg/liter
Stofdroog:	na 30 minuten (bij 20°C en 65% R.V.)
Overschilderbaar:	na 2 – 3 uur (bij 20°C en 65% R.V.)
Belastbaar:	na ca. 24 uur (bij 20°C en 65% R.V.)
Uitgehard:	na ca. 7 dagen (bij 20°C en 65% R.V.)

Verpakking:	verkrijgbaar in 250 ml en 750 ml
Houdbaarheid in de bus:	2 jaar bij een temperatuur tussen 12 °C en 25 °C, in originele, onaangebroken verpakking mits droog en vorstvrij bewaard.

Applicatiegegevens

Verwerkingsmethode:	Kwast, microvezelroller (7-9 mm) of spuit
Type verdunning:	Water
Percentage verdunning:	Bij voorkeur niet verdunnen. Bij verwerking met de spuit 10 – 15% water toevoegen.
Aanbevolen laagdikte:	100 – 120 micron droog
Laagopbouw:	minimaal 3 lagen aanbrengen
Applicatie condities:	Minimaal 5 °C en max. 80% R.V. Zorg voor voldoende luchtstroming.
Schoonmaken gereedschap:	met warm water.

Voorbehandeling

De ondergrond moet schoon, droog, vet- en wasvrij zijn. Oude intact zijnde lagen goed ontvetten en aanschuren. Bij voorkeur aanbrengen op nieuw hout of op met watergedragen lak behandeld hout. Niet aanbrengen op oude vochtuithardende PU laklagen. Op onbekende ondergronden vooraf een proefopstreek maken.

Verwerking

Trae Lyx Project Meubellak in minimaal 3 lagen met een 7-9 mm microvezel (100mu) roller of kwast aan brengen. De verschillende lagen kunnen worden aangebracht met een tussen droogtijd van 2 à 3 uur bij 20°C.

Na de eerste laag licht opschuren (P180) om opstaande houtvezels te verwijderen. Naar gelang het aantal lagen zal de glansgraad van de hoogglans toenemen.

Met watergedragen lakken verkrijgt men een goed resultaat mits:

- a. de verwerkings- en objecttemperatuur niet te laag is (min. 10 °C).
- b. de vochtigheid van de lucht niet te hoog is (max. 80%).
- c. rekening is gehouden met voldoende laagdikte, d.w.z. dat per liter **Trae Lyx Project Meubellak** niet meer dan 10 tot 15m² per laag behandeld wordt.
- d. er voldoende ventilatie is (geen tocht!).

Advies

Wij raden aan om op kaal hout, als eerste laag, Trae Lyx Grondlak Naturel aan te brengen om de inhoudsstoffen, welke voorkomen in o.a. eiken en beuken, te isoleren. Hierdoor behoudt het hout zijn natuurlijke uitstraling. Wenst u een verdieping van de houtkleur, gebruik dan de Trae Lyx Grondlak.

Bij overschilderen na langere tijd (bijv. 1 of 2 dagen) moet de voorgaande laag licht aangeschuurd worden.

Volledig uitgehard na 7 dagen. Binnen deze tijd beschermen tegen water.

Met Trae Lyx behandelde objecten altijd onderhouden met Trae Lyx Onderhoudsmiddel.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl