



Technische informatie

Sigmafloor Aqua 2K EP Satin



Omschrijving	Watergedragen, tweecomponenten rolcoating voor buiten en binnen op basis van epoxy.			
Gebruiksdoel	Het afwerken van vloeren die licht tot middelzwaar belast worden. Toe te passen op onder meer galerijvloeren, balkonvloeren, showroom- vloeren, magazijnvloeren, vloeren van verkoopruimten en garageboxen. Ook te gebruiken voor de afwerking van wanden.			
Voornaamste kenmerken	• Reukarm. • Snelle droging. • Goede slijtvastheid. • Bestand tegen mechanische belasting. • Goede chemicaliënbestandheid (zie Sigmafloor Chemicaliënbestandheidslijst). • Goed reinigbaar. • Toepasbaar op bestaande, intacte, niet flexibele coatinglagen op basis van epoxy, polyurethaan, watergedragen acrylaat of alkydhars. • Geschikt voor toepassing in vloestofdichte voorzieningen. • Geschikt voor de voedingsindustrie conform HACCP voorschrift. • Lichte vergeling als gevolg van bindmiddeltype. • Bij contact met autobanden kan verkleuring optreden. • Afhankelijk van de gebruiksbelasting zal in meer of mindere mate krasvorming ontstaan.			
Kleuren en glans	Kleuren die zonder kleurafwijking gemaakt kunnen worden zijn:			
	RAL 1001 RAL 1011 RAL 1013 RAL 1015 RAL 1019 RAL 2010 RAL 3012	RAL 3016 RAL 5009 RAL 5023 RAL 5024 RAL 6002 RAL 6011 RAL 6034	RAL 7000 RAL 7001 RAL 7004 RAL 7012 RAL 7023 RAL 7024 RAL 7030	RAL 7032 RAL 7033 RAL 7034 RAL 7035 RAL 7037 RAL 7038 RAL 7039
	RAL 7040 RAL 7044 RAL 7047 RAL 9001 RAL 9002 RAL 9010			
	Diverse kleuren maakbaar op aanvraag (kleurafwijkingen voorbehouden).			
	Zijdegls.			
Verpakking	Blik basis en verharder, samen 2,5 liter. Blik basis en verharder, samen 5 liter. Blik basis en verharder, samen 12 liter.			

Sigmafloor Aqua 2K EP Satin



Basisgegevens

Gemengd product

Dichtheid	:	ca. 1,3 kg/dm ³
Percentage vaste stof	:	53 vol.%
VOS (bij levering)	:	max. 3 g/liter.
Aanbevolen droge laagdikte	:	75-90 µm

Componenten

Houdbaarheid	:	Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C maximaal 6 maanden.
Vlampunt	:	niet van toepassing

Droogtijden bepaald bij 23°C en 50% R.V.

Stofdroog na	:	ca. 2 uur
Kleefvrij na	:	ca. 4 uur*
Beloopbaar na	:	ca. 5 uur*
Overschildertijd	:	min. 5 uur* max. 3 weken* Na 3 weken eerst schuren.
Belastbaar met water na	:	48 uur. Eerder belasten met water kan leiden tot uitbloedingen of vlekvorming.
Volledig verhard na	:	7 dagen*

* Zie aanvullende gegevens.

Rendement

Afhankelijk van de ruwheid van de ondergrond: 5-6 m²/L.

Fysische gegevens

Bepaald bij verhard materiaal na 7 dagen.

Slijtvastheid ASTM D4060	:	82 mg (1000 omwentelingen CS 17/1 kg)
--------------------------	---	---------------------------------------

Ondergrond- condities

Ondergrond afgebonden en draagkrachtig.
Vochtgehalte van cementgebonden vloeren maximaal 4%.
Vochtgehalte van calciumsulfaatgebonden vloeren maximaal 0,5%.
Vochtmeting uitvoeren met Tramexmeter, Carbid-methode of ovendroogmethode.

Verwerkings- condities

Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

- Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 10°C en 30°C.
- Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
- De ondergrondtemperatuur dient minimaal 5°C boven het dauwpunt te liggen.

Sigmafloor Aqua 2K EP Satin



Systemen

VOORBEHANDELING

Voorbehandeling betonvloer

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- Het gehele vloeroppervlak stofvrij diamantschuren.
Het resultaat van de behandeling moet zijn: een gezonde, draagkrachtige ondergrond, zonder cementhuid en met voldoende ruwheid. Het oppervlak stofvrij maken met behulp van een industriestofzuiger.
- Repareren met Sigma Mortar 2K EP of een met kunsthars gemodificeerde cementgebonden mortel.

Voorbehandeling zandcementdekvloer

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- Het gehele vloeroppervlak stofvrij diamantschuren of schuren met carborundum schuurschijven.
Het resultaat van de behandeling moet zijn: een gezonde, draagkrachtige ondergrond, zonder cementhuid en met voldoende ruwheid. Het oppervlak stofvrij maken met behulp van een industriestofzuiger.
- Repareren met Sigma Mortar 2K EP of een met kunsthars gemodificeerde cementgebonden mortel.

Voorbehandeling calciumsulfaat gebonden vloeren

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen.
- Het gehele vloeroppervlak stofvrij diamantschuren of schuren met carborundum schuurschijven.
Het resultaat van de behandeling moet zijn: een gezonde, draagkrachtige ondergrond, zonder carbonaathuid en met voldoende ruwheid. Het oppervlak stofvrij maken met behulp van een industriestofzuiger.
- Repareren met Sigma Mortar 2K EP.

COATINGSYSTEEM

Systeem zonder antislip (binnen)

- Impregneren met Sigmafloor Aqua 2K EP Satin, ca. 10% verdund.
- Overcoaten met Sigmafloor Aqua 2K EP Satin, maximaal 5% verdund.
- Afwerken met Sigmafloor Aqua 2K EP Satin, maximaal 5% verdund.

Systeem met Sigmafloor Anti-Skid (binnen + buiten bijvoorbeeld op balkonvloeren)

- Impregneren met Sigmafloor Aqua 2K EP Satin, ca. 10% verdund.
- Overcoaten met Sigmafloor Aqua 2K EP Satin, maximaal 5% verdund.
- Afwerken met Sigmafloor Aqua 2K EP Satin waaraan Sigmafloor Anti-Skid is toegevoegd, 10% verdund.

Systeem met zilverzand 'vol en zat' ingestrooid (binnen + buiten bijvoorbeeld op balkon- en galerijvloeren)

- Impregneren met Sigmafloor Aqua 2K EP Satin, ca. 10% verdund.
- Overcoaten met Sigmafloor Aqua 2K EP Satin, maximaal 5% verdund. In de nog natte laag vuurgedroogd zilverzand 0,1-0,3 mm 'vol en zat' strooien. Na droging overtollig materiaal verwijderen.
- Afwerken met Sigmafloor Aqua 2K EP Satin, maximaal 5% verdund.

Antislip

De effectiviteit van antislipmateriaal is onderhevig aan een subjectieve beoordeling van de opdrachtgever/gebruiker. Voorts wordt het esthetisch aanzien en de reinigbaarheid van de vloerafwerking beïnvloed door het type antislippreparaat. In verband hiermee wordt geadviseerd eerst een proefvlak of proefpaneel te vervaardigen om het antislipeffect en het esthetisch aanzien te laten beoordelen.

Sigmafloor Aqua 2K EP Satin



Systemen

Kleurtoepassing en slijtage

Afhankelijk van de kleur is slijtage en krasvorming in mindere dan wel meerdere mate waarneembaar. Bij lichte, felle en donkere kleuren valt slijtage eerder op dan bij andere kleuren. Vervuiling is bij lichte kleuren eerder zichtbaar. Door slijtage kan afgesleten pigment door schoeisel worden meegenomen en andere vloeren verontreinigen. Dit valt met name op bij felle en donkere kleuren.

WANDEN BUITEN EN BINNEN

Voorbehandeling

- Verontreinigingen en ongerechtigheden verwijderen. Van beton de mogelijk aanwezige cementhuid verwijderen.
- Waar nodig de ondergrond repareren en/of egaliseren met een geschikt reparatiemiddel.

Coatingsysteem

- 1e laag: Sigmafloor Aqua 2K EP Satin verdund met maximaal 5% leidingwater.
- 2e laag: Sigmafloor Aqua 2K EP Satin onverdund. Zonodig met maximaal 5% leidingwater verdunnen.
- 3e laag: Sigmafloor Aqua 2K EP Satin onverdund. Zonodig met maximaal 5% leidingwater verdunnen.

Instructies voor gebruik

Mengverhouding

70 basiscomponent : 30 verharder (volumedelen)
75 basiscomponent : 25 verharder (gewichtsdelen)

Menginstructie

De basiscomponent goed doorroeren en de flacon met verharder enkele malen goed schudden. Vervolgens de verharder volledig toevoegen aan de basiscomponent.
Meng beide componenten mechanisch gedurende 3 minuten tot een homogeen mengsel is ontstaan. Het gemengde materiaal overgieten in een werkbus en gedurende 1 minuut namengen.
Materiaaltemperatuur minimaal 10°C en maximaal 30°C.

Verwerkingstijd (zie ook aanvullende gegevens)

3 uur bij 20°C (als de coating geleert is de verwerkingstijd verstreken).

Verduunning

0-5% leidingwater (zie rubriek systemen).

Applicatiemethode Sigmafloor Aqua 2K EP Satin

De coating in een geribbelde verfrolbak gieten.
De verfroller (een kortharige nylon vachtroller) in de coating dopen en vervolgens goed afrollen.
De coating dwars opzetten en in de lengterichting uitrollen.
Vervolgens zeer goed verdelen.
Ter voorkoming van aanzetten en rolbanen binnen 5 minuten narollen met een brede, kortharige nylon vachtroller. Hierbij mag de roller geen coating opnemen noch afgeven. Dit kan bereikt worden door telkens een stuk door te rollen over een nog niet behandeld vloergedeelte.
Het narollen dient langzaam en met zeer weinig druk uitgevoerd te worden.

Aanbevolen gereedschap:

- Voor opbrengen en verdelen de ProGold Verfrol Nylon Vacht 8 mm van 25 cm breed.
- Voor narollen de ProGold Verfrol Nylon Vacht 8 mm van 50 cm breed.

Sigmafloor Aqua 2K EP Satin



Instructies voor gebruik

Applicatiemethode Sigmafloor Aqua 2K EP Satin + Sigmafloor Anti-Skid

De met Sigmafloor Anti-Skid gemengde coating in een geribbelde verfrolbak gieten.
De verfroller (een langharige nylon vachtroller) in de coating dopen en vervolgens goed afrollen.
De coating dwars over het oppervlak rollen; eerst onder lichte druk, daarna de druk op de roller geleidelijk verhogen. Deze werkwijze is noodzakelijk om een goede verdeling van de Sigmafloor Anti-Skid te verkrijgen.
Vervolgens in de lengterichting uitrollen en goed verdelen.
Ter voorkoming van aanzetten en rolbanen binnen 5 minuten narollen met een brede, kortharige nylon vachtroller. Hierbij mag de roller geen coating opnemen noch afgeven. Dit kan bereikt worden door telkens een stuk door te rollen over een nog niet behandeld vloer gedeelte.
Het narollen dient langzaam en met zeer weinig druk uitgevoerd te worden.

Aanbevolen gereedschap;

- Voor opbrengen en verdelen de ProGold Verfrol Nylon Vacht 15 mm van 18 cm breed.
- Voor narollen de ProGold Verfrol Nylon Vacht 8 mm van 50 cm breed.

Reiniging gereedschap

Direct na gebruik reinigen met leidingwater.

Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigmafloor Aqua 2K EP Satin.

Aanvullende gegevens

Droogtijdentabel

	Ondergrond- en omgevingstemperatuur			
	10°C	15°C	20°C	25°C
Verwerkingstijd	4 uur	3,5 uur	3 uur	2,5 uur
Kleefvrij	10 uur	6 uur	4 uur	4 uur
Beloopbaar	12 uur	9 uur	5 uur	5 uur
Minimale droogtijd alvorens over te coaten met Sigmafloor Aqua 2K EP Satin	12 uur	9 uur	5 uur	5 uur
De tijd waarbinnen met Sigmafloor Aqua 2K EP Satin overgecoat moet worden zonder te hoeven schuren.	3 weken	3 weken	3 weken	3 weken
Volledig uitgehard	12 dagen	9 dagen	7 dagen	5 dagen
Het oppervlak moet droog, schoon en vetvrij zijn. In verband met mogelijke kleine fluctuaties van de omgevings- en ondergrondtemperatuur zijn deze gegevens indicatief.				

Referenties

Documentatieblad

	nummer
Toelichting op de kenmerkenbladen	1301
Periodieke reiniging voor het behoud van verfsystemen	1328
Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk	1300

EMG

10100DN7403NL



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl