



Technische informatie

TREBITT OLJEBEIS

OMSCHRIJVING Transparante beits voor buiten

TOEPASSING TREBITT OLJEBEIS is een transparante filmvormende beits voor buiten gebaseerd op alkydhars. De uitstekende indringing in de ondergrond zorgt voor een goede hechting. Het product is extreem weerbestendig en heeft speciale bestanddelen die schimmels en algengroei tegengaan. TREBITT OLJEBEIS is een éénpotsysteem, er is geen primer vereist.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Extreem weerbestendig en waterafstotend
- Heeft uitstekende kwaliteiten om te impregneren en geeft effectieve bescherming tegen houtrot en schimmels.
- Leverbaar in meerdere transparante kleuren.

KLEUR Transparante kleuren via de speciale Trebitt Oljebeis kleurenkaart
TREBITT OLJEBEIS moet altijd worden aangekleurd voor gebruik.

GLANS Zijdeglans

VERPAKKING 0,75 en 5 liter

TECHNISCHE GEGEVENS	Type	Alkyd
	Vaste stofgehalte	54 ± 2 volume%
	Soortelijk gewicht	0,91 – 0,94 g/cm ³
	Vlampunt	> 63°
	Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
	Stofdroog	Na circa 12 uur
	Overschilderbaar	Na circa 24 uur
	Opslag	Vorstvrij opslaan en transporteren
VERWERKING	Verbruik	6 - 10 m ² per liter (afhankelijk van de ondergrond)
	Aanbevolen natte laagdikte	Circa 70-90 micrometer per laag
	Aanbevolen droge laagdikte	Circa 40-50 micrometer per laag
	Applicatie methoden	Kwast, roller of verfspuit
	Reiniging/verdunnen	Terpentine
	Houtvochtigheid	Maximaal 18%
	Verwerkingstemperatuur	Minimaal 5°

TREBITT OLJEBEIS

GEBRUIKS- AANWIJZING

Voorbereiding

- Het oppervlak moet schoon, droog, zuiver en gezond zijn.
- Vuil, stof en was vooraf verwijderen, zonodig door wassen. Hierna het geheel schuren.
- Eventuele schimmels, alg en mos verwijderen met JOTUN KRAFTVASK. Hierna ruim naspoelen met water en laten drogen.
- Dit product niet aanbrengen als er een risico is op condens of regen binnen de gestelde droogtijd.
- Wanneer het oppervlak is aangetast, dient dit hersteld te worden door middel van schuren of het gebruik van een koperdraadborstel. Bij transparante verflagen die sterk aangetast zijn, wordt aanbevolen deze te verwijderen door middel van afbranden/föhnen of afbijten.
- Overmatige hars vooraf verwijderen.
- Nieuw timmerwerk dat meer dan zes weken onbehandeld aan de buitenlucht is blootgesteld geweest, dient grondig gereinigd te worden door middel van schuren of het gebruik van een koperdraadborstel. Ditzelfde geldt voor timmerwerk waarvan de oude beschermende laag slecht of verweerd is.
- Zonodig scheuren en gaten repareren met een daarvoor geschikt middel.

Om het beste resultaat te bereiken, dient nieuw hout zo spoedig mogelijk behandeld te worden. Daarom mag hout nooit langer dan circa zes weken onbehandeld aan de buitenlucht blootgesteld zijn.

Afwerking

- TREBITT OLJEBEIS met 10% terpentine verdunnen voor een betere indringing en om te dikke lagen te voorkomen. Niet verdunnen kan de droogtijd negatief beïnvloeden. Bij een tweede en volgende laag mag de voorgaande laag niet meer kleven alvorens door te gaan met afwerken.
- Afwerken met 2-3 lagen TREBITT OLJEBEIS op nieuw, kaal en geïmpregneerd hout. Afwerken met 1-2 lagen op reeds behandeld hout.
- TREBITT OLJEBEIS kan indien gewenst worden afgewerkt met de DEMIDEKK dekkende producten.

Onderhoud

Indien TREBITT OLJEBEIS als compleet beitssysteem wordt toegepast, het oppervlak behandelen zoals omschreven bij de voorbehandeling. Hierna één of twee lagen TREBITT OLJEBEIS aanbrengen. Het verdient aanbeveling het oppervlak éénmaal per jaar te wassen met een combinatie van JOTUN KRAFTVASK met water. TREBITT OLJEBEIS is een aangekleurd transparant product, de uitstraling zal dan ook veranderen bij elke extra laag, let bij onderhoud en afwerking dus goed op de afbakening van de stukken, anders kan dit een bonte uitstraling geven. Kaal gekomen en gerepareerde delen in afgebakende stukken en in de juiste kleur en laagdikte bijwerken.

TREBITT OLJEBEIS

VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Damp/spuitnevel niet inademen.
- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- TREBITT OLJEBEIS is ontvlambaar.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.

Norway Coatings B.V. | Vaalmuiden 9 | 1046 BV AMSTERDAM | T: +31 (0) 88 450 5400 | E: info@norwaycoatings.nl | I: www.norwaycoatings.nl

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.

Januari 2025

Pagina 3/3



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl