



Technische informatie

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat

W
WOOD

W120

Snelplamuur



Omschrijving

Snelplamuur op basis van gemodificeerd alkydhars.

Toepassing

Voor het vullen van nerven en kleine oneffenheden in hout, metaal, polyester en bestaand schilderwerk.

Eigenschappen

- Sneldrogend
- Uitstekende hechting
- Zeer gladde afwerking

W120 - Snelplamuur

Voorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof en vetvrij zijn.

Gebruik

De plamuur vooraf goed doorhalen met een plamuurmes.

Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 30 minuten voor een laagdikte van 0,5 mm.

De droogtijd is afhankelijk van ondergrond, laagdikte, temperatuur en luchtvochtigheid.

Verpakking

800 gram blik.

Opslag

In een droge vorstvrije omgeving.

Opmerkingen

- Alleen toepassen op bestaand schilderwerk ouder dan een half jaar.
- Overschilderbaar met watergedragen en synthetische lakken.

Technische gegevens:

- | | |
|--------------------------|---|
| • Maximale laagdikte | : 1 mm |
| • Verwerkingstemperatuur | : 5°C – 30°C |
| • Droogtijd | : 30 minuten bij 20°C en 60% luchtvochtigheid |
| • Dichtheid | : 1,8 kg/L |
| • Korrelgrootte | : 40 µm |
| • Kleur | : wit |



Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl