



Technische informatie

NATUREL EXTREME

Beschrijving:

Trae Lyx Naturel Extreme geeft hout een ultra matte geoliede uitstraling. Het is uitermate geschikt voor parket, plankenvloeren en meubelen in woonruimten en openbare ruimten, zoals bijv. winkels en restaurants, die blootstaan aan een zeer intensieve belasting. De lak is reukarm, soepel te verwerken, zeer strak vloeiend en snel drogend. De droge laag is niet vergelend. Biedt weerstand tegen slijtage, opglansstrepen, huishoudchemicaliën, schoenstrepen en (micro-) krassen.

Trae Lyx Naturel Extreme is opmerkelijk duurzaam en onderhoudsvriendelijk. De lak is een watergedragen, oplosmiddelvrije 2-componenten lak van projectkwaliteit op polyurethaanbasis.

Trae Lyx Naturel Extreme is ook geschikt voor donkere houtsoorten.

Toepassing:

Trae Lyx Naturel extreme kan o.a. worden toegepast op parket- en plankenvloeren, in woonruimten, winkels, restaurants en openbare ruimten.

Eigenschappen bij 20°C en 65% R.V.

Glansgraad:	Ultra mat < 5%
Kleur:	Blank
Slijtvastheid SIS:	60 mg volgens SIS-92.35.09 1 kg/2000 omw.
CS 17:	30 mg ASTM D4060/1kg/1000 omw.
Vaste stofgehalte:	Ca. 32 %
Dichtheid:	1,08 kg/l
Vlampunt:	n.v.t.
pH-waarde:	8
Theoretisch verbruik:	10 – 12 m ² /l, sterk afhankelijk van de houtsoort.
Verwerkingstijd:	2 – 3 uur (potlife)
Stofdroog:	30 minuten tot 1 uur
Overschilderbaar:	5 – 6 uur

Licht belastbaar:	12 – 16 uur
Volledig belastbaar:	7 dagen
V.O.S.:	4%
Verpakking:	250 ml, 750 ml, 2,5 liter en 10 liter
Opslag:	Droog, koel en vorstvrij
Houdbaarheid in de bus;	Tenminste 2 jaar na productie datum, mits koel en droog in onaangebroken verpakking bewaard. Na opening beperkt houdbaar.

Applicatie gegevens:

Verwerkingmethode:	Gebruik een acryl kwast of 7-9 mm microvezel roller (100 MU) Voor industriële applicatie met giet-, rol- of spuitapparatuur kunt u advies inwinnen bij onze specialisten.
Voorhandeling ondergrond:	De ondergrond dient schoon, droog, was- en vetvrij te zijn. Oude, intact zijnde lagen goed ontvetten, polishlagen verwijderen met Trae Lyx Polishverwijderaar en daarna aanschuren. Niet aanbrengen op vochtuithardende PU laklagen. Op onbekende ondergronden een proefopstreek maken. Op houtsoorten met wateroplosbare inhoudstoffen en/ of pH-gevoeligheid is het toepassen van Trae Lyx Grondlak noodzakelijk.
Verdunnen:	Trae Lyx Naturel Extreme is gebruiksklaar. Niet verdunnen, omdat dan de nauwkeurig afgestemde balans van eigenschappen nadelig beïnvloed wordt.
Verwerking:	- Verharder voor gebruik goed schudden (harder moet dun vloeibaar zijn). - Voeg de verharder toe aan de naturellak basis. - Roer direct goed door en wacht circa 10 minuten. Roer nogmaals goed door alvorens te verwerken. - Door het melkachtige uiterlijk van Naturel Extreme ontstaan tijdens het rollen wittige waasplekken, die tijdens het drogen geheel verdwijnen. - Naturel Extreme gelijkmatig verdelen en geen plasjes achterlaten. Verwerkingstijd is 2 – 3 uur bij 20 graden Celsius. Bij een lagere temperatuur en/ of hogere RLV vertraagt de droogtijd. - Altijd pas een volgende laag aanbrengen als de vorige volledig droog is. - Maak nooit meer aan dan in verwerkingstijd verwerkt kan worden. Bij gebruik van meerdere blikken per laag deze eerst samenvoegen en goed roeren.

- Niet gebruiken bij (vloer-) temperatuur lager dan 10°C en/ of een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 80 %.
- Zorg voor voldoende ventilatie (géén tocht!) tijdens het aanbrengen en drogen van de lak.
- Altijd volle lagen aanbrengen.

Laagopbouw:

Een slijtvast laksysteem bestaat uit minimaal 3 volle lagen van elk 10 – 12 m²/l.

Applicatie condities:

Minimaal 10°C en maximaal 80% relatieve luchtvochtigheid.

Schoonmaken gereedschap:

Met veel water.

Onderhoud:

Trae Lyx Naturel Extreme dient te worden onderhouden met Trae Lyx Onderhoudsmiddel Naturel.

Bijzonderheden:

Niet aanbrengen op vocht en zuur uithardende PU laklagen.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl