



Technische informatie

PRODUCTINFORMATIEBLAD

TENCO RANDSEALER	
OMSCHRIJVING	Tenco Randsealer is een transparante kleurloze coating op waterbasis voor het afdichten en verduurzamen van kopse kanten en zaagkanten van plaatmaterialen. Het is waterafstotend en heeft een hoog afdichtend vermogen. Tenco Randsealer is na droging overschilderbaar met dekkende verfsystemen op terpentinebasis en met transparante/dekkende verfsystemen op waterbasis. Tenco Randsealer verlengt de levensduur van hout. Het product is kleurloos en daardoor ook uitermate geschikt voor afwerking met een transparante beits op waterbasis. Door het waterwerende karakter wordt de vorming van schimmels beperkt.
TOEPASSING	Tenco Randsealer wordt gebruikt voor de kopse kanten en zaagkanten van plaatmaterialen.
VOORNAAMSTE KENMERKEN	- Gemakkelijk verwerkbaar - Overschilderbaar waterbasis: dekkend en transparant - Overschilderbaar terpentinebasis: dekkend - Bevordert de hechting van de afwerklaag - Sneldrogend
BASISGEGEVENS	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Kleurloos
Geur	Karakteristiek
Vlampunt	Niet van toepassing
Dichtheid bij 20 °C	1,02 g/cm ³
Oplosbaarheid in water	Oplosbaar
Theoretisch rendement	12 - 15 m ² per liter afhankelijk van de ondergrond.
Droogtijden	Stofdroog na 2 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 16 uur bij 18 °C
Oplosmiddelgehalte	GEEN TOT WEINIG OPLOSMIDDEL EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/i); 140 g/l. Dit product bevat maximaal 10 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	N.V.T.
GEBRUIKSAANWIJZING	Nieuw hout moet droog, schoon en vetvrij zijn. Tenco Randsealer

	met een langharige kwast in een dunne gelijkmatige laag opbrengen. Voor optimale werking tenminste twee lagen aanbrengen. Voor en tijdens gebruik goed roeren, verwerking mag niet in de volle zon of beneden de 10 °C.
VERWERKINGS TEMPERATUUR	Minimaal 10 °C en maximaal 25 °C bij 80% RV
VERDUNNING	Tenco Randsealer is gebruiksklaar. Gereedschap reinigen met water.
GEBRUIKSVOORSCHRIFT	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking tenminste twee jaar houdbaar. Het product droog bewaren, bij een temperatuur van minimaal 5 °C tot maximaal 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen. Buiten bereik van kinderen houden.
VERPAKKINGEN	0,25 ml en 0,75 ml
INFORMATIE	www.tenco.nl



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl