



Technische informatie



BS3105

Garantietex Topcoat

ALGEMEEN

Omschrijving

Waterverdunbare coating voor buiten en binnen op basis van 100% acrylaatdispersie.

Toepassingsgebied

Voor het behandelen van praktisch alle steenachtige ondergronden, zoals beton, metselwerk en pleisterwerk.

Voor het overschilderen van oude, intacte muurverflagen op basis van kunstharsdispersie.

Garantietex Topcoat niet toepassen op dampremmende verflagen zoals alkydharsverf.

Kenmerkende eigenschappen

Uitstekende buitenduurzaamheid.

Waterdampdoorlatend.

Hoge CO₂ dampdiffusieweerstand, dus carbonatatie remmend.

Lage H₂O dampdiffusieweerstand.

Wasbaar en nat schrobbaar.

Onverzeepbaar.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Kwast en verfroller

Verdunning : indien gewenst leidingwater (max. 5%).

Reiniging gereedschap

Leidingwater.

Rendement

6-8 m²/liter, sterk afhankelijk van structuur en zuiging van de ondergrond.

Droging

Bepaald bij 23°C en 50% RV

Kleefvrij na : ca. 1 uur

Droog na : ca. 2 uur

Overschilderbaar na : ca. 6 uur



BS3105

Garantietex Topcoat

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatieconditie

Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.

Veiligheidsgegevens

Zie productveiligheidsblad van Garantietex Topcoat.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa

Ca. 1,3 g/cm³

Vaste stof

Ca. 42 vol.%

Glansgraad

Zijdeglans.

Structuur

Glad.

Hechting

Goed, mits de ondergrond draagkrachtig en schoon is; zuigende ondergronden dienen voorgestreekt te worden. Ook na jaren is Garantietex Topcoat zonder hechtingsproblemen overschilderbaar.

Weersbestandheid

Uitstekend.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren

Wit en vrijwel alle kleuren.

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.

Verpakking

Plastic emmers van 5 en 10 liter.

Opslag

Koel en vorstvrij.

SYSTEEMADVIES

ALGEMEEN

Onderstaande systemen zijn indicatief.

De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Verder dient de ondergrond volledig afgebonden, vrij van alle verontreinigingen en ongerechtigheden, droog en draagkrachtig te zijn.

Van beton dient de eventueel aanwezige cementhuid verwijderd te worden. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.

Eventuele reparaties uitvoeren met een geschikt vulmiddel.

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

Beton, metselwerk en pleisterwerk

Grondig reinigen.

Zuigende ondergronden voorstrijken met Garantietex Fixeergrond. Het geheel afwerken met twee lagen Garantietex Topcoat.



BS3105

Garantietex Topcoat

SYSTEEMADVIES

Geschilderde ondergrond

Geschilderde ondergrond:

Grondig reinigen.

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Kale, zuigende delen voorstrijken met Garantietex Fixeergrond.

Bijwerken en vervolgens geheel afwerken met Garantietex Topcoat.

AANVULLENDE GEGEVENS

EMG

10104DN3947

Datum

augustus 2018



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl