



Technische informatie



3908NL

Garantie Primer Universeel

ALGEMEEN

Omschrijving

Luchtdrogende multifunctionele primer voor buiten op basis van oplosmiddelhoudende gemodificeerde acrylaathars.

Toepassingsgebied

Roestwerende primer voor staal.

Hechtprimer voor thermisch verzinkt staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen.

Op intacte, grondig gereinigde en geschuurde oude verflagen.

Kenmerkende eigenschappen

Corrosiewerend.

Zeer goede hechting op diverse metalen en kunststoffen.

Goed te verwerken.

Goede vloeijing.

Overschilderbaar met verven op basis van alkydhars.

Kan ook als één-pot-systeem gebruikt worden.

APPLICATIEGEGEVENS

Applicatiemethode

Kwast en verfroller

Verdunning : geen, is klaar voor gebruik.

Reiniging gereedschap

Terpentine.

Aanbevolen droge laagdikte

50 µm

Rendement

Ca. 9 m²/liter.

Droging

Bepaald bij 23°C en 50% RV

Stofdroog na : ca. 1 uur

Kleefvrij na : ca. 4 uur

Overschilderbaar na : ca. 16 uur

Applicatieconditie

Niet verwerken bij temperaturen van lucht en ondergrond beneden de 5°C en een relatieve luchtvochtigheid boven de 85%.



3908NL

Garantie Primer Universeel

APPLICATIEGEGEVENS

Veiligheidsgegevens

Zie productveiligheidsblad van Garantie Primer Universeel.

TECHNISCHE GEGEVENS

Soortelijke massa

Ca. 1,4 g/cm³

Vaste stof

Ca. 46 vol.%

Glansgraad

Zijdeglans.

Vloeiing

Goed.

Hechting

Uitstekend op staal, thermisch verzinkt staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen, mits op juiste wijze voorbehandeld

Weersbestandheid

Goed.

OVERIGE INFORMATIE

Kleuren

Wit en vrijwel alle kleuren.

Houdbaarheid

In onaangebroken verpakking tenminste 1 jaar.

Verpakking

In bussen van 1 liter.

Opslag

Koel en droog.

SYSTEEMADVIES

ALGEMEEN

Onderstaande systemen zijn indicatief.

De keuze van het verfsysteem is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het bestaande verfsysteem, de te verwachten belastingsgraad en esthetische eisen. Voorafgaande aan de uitvoering van de systemen dienen gebreken aan de ondergronden gecorrigeerd te worden.

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

Kaal staal

Reinigen en ontvetten.

Roest grondig verwijderen.

Het geheel behandelen met twee lagen Garantie Primer Universeel.

Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU of Garantie Exqua d'Or Grondverf.

Schuren en aflakken met Garantie Hoogglans SB, Garantie Zijdeglans SB, Garantie Accellor HG, Garantie Onderhoudsverf PU of Garantie Garantie Exqua d'Or Hoogglans.



3908NL

Garantie Primer Universeel

SYSTEEMADVIES

Onbehandelde of kaalgemaakte ondergrond

Kaal thermisch verzinkt staal en non-ferro metalen:

Reinigen en ontvetten.
Alle corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.
Gronden met Garantie Primer Universeel.
Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU of Garantie Exqua d'Or Grondverf.
Schuren en aflakken met Garantie Hoogglans SB, Garantie Zijdeglans SB, Garantie Accellor HG, Garantie Onderhoudsverf PU of Garantie Garantie Exqua d'Or Hoogglans.

Kaal kunststof:

Grondig reinigen en ontvetten.
Opruwen/matteren.
Het geheel behandelen met Garantie Primer Universeel.
Schuren en aflakken met Garantie Hoogglans SB, Garantie Zijdeglans SB, Garantie Accellor HG, Garantie Onderhoudsverf PU of Garantie Garantie Exqua d'Or Hoogglans.

Attentie

Gezien de diversiteit aan kunststoffen dient altijd eerst een proefvlak opgezet te worden. Na voldoende droging dient de hechting beoordeeld te worden.

Noot

Als afgewerkt wordt met Garantie Exqua d'Or Hoogglans dient als grondverf Garantie Exqua d'Or Grondverf toegepast te worden.

Geschilderde ondergrond

Geschilderd staal:

Grondig reinigen en ontvetten.
Ondeugdelijke verflagen verwijderen.
Roest grondig verwijderen.
Intacte verflagen reinigen en schuren.
Kaal staal tweemaal behandelen met Garantie Primer Universeel.
Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU of Garantie Exqua d'Or Grondverf.
Schuren en aflakken met Garantie Hoogglans SB, Garantie Zijdeglans SB, Garantie Accellor HG, Garantie Onderhoudsverf PU of Garantie Garantie Exqua d'Or Hoogglans.



3908NL

Garantie Primer Universeel

SYSTEEMADVIES

Geschilderde ondergrond

Geschilderd thermisch verzinkt staal en non-ferro metalen:

Grondig reinigen en ontvetten.

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Corrosieproducten verwijderen en de ondergrond opruwen.

Intacte verflagen reinigen en schuren.

Kaal metaal behandelen met Garantie Primer Universeel.

Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU of Garantie Exqua d'Or Grondverf.

Schuren en aflakken met Garantie Hoogglans SB, Garantie Zijdeglans SB, Garantie Accellor HG, Garantie Onderhoudsverf PU of Garantie Garantie Exqua d'Or Hoogglans.

Geschilderd kunststof:

Grondig reinigen en ontvetten.

Ondeugdelijke verflagen verwijderen.

Kale delen opruwen.

Intacte verflagen reinigen en schuren.

Kaal kunststof behandelen met Garantie Primer Universeel.

Geheel overgronden met Garantie Grondverf PU of Garantie Exqua d'Or Grondverf.

Schuren en aflakken met Garantie Hoogglans SB, Garantie Zijdeglans SB, Garantie Accellor HG, Garantie Onderhoudsverf PU of Garantie Garantie Exqua d'Or Hoogglans.

Noot

Als afgewerkt wordt met Garantie Exqua d'Or Hoogglans dient als grondverf Garantie Exqua d'Or Grondverf toegepast te worden.

AANVULLENDE GEGEVENS

EMG

10104DN3908NL

Datum

augustus 2018



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl