



**verf.nl**

Technische informatie

# MuurGlad

## VOCHTBESTENDIG

▶ Van ruwe ondergrond naar strakke muur.

### TOEPASSINGEN

- Voor het gladmaken van oneffenheden en krassen in vochtige ruimtes, geschikt voor:
  - Muren beschadigingen.
  - Gestructureerde muren. Zoals structuurverf, sierpleister en spack.
  - Muren en tegels
- Geschikt voor binnen en buiten, natte ruimtes of wanden met vochtdoorslag.
- Toepasbaar op steen, beton, pleister- en stucwerk, cement, gipsplaten, tegels etc.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Kant-en-klare soepele pasta, lichte werking.
- Maximale laagdikte: 3mm Indien nodig is het mogelijk om meerder lagen aan te brengen.
- Vochtbestendig.
- Eenvoudig aanbrengen en gladstrijken met de MuurGlad Spaan en Strijker.
- Ideale basislaag voor schilderen en behangen.
- Uitstekend schuurbaar.
- Sneldrogend: na ca 8 uur overschilderbaar (afhankelijk van de laagdikte, ondergrond, en omgeving).
- Overschilderbaar met alle soorten muurverf.
- Verbruiksindicatie: 5L is voldoende voor ongeveer 6m<sup>2</sup> (afhankelijk van ondergrond en laagdikte).
- Kleur: licht grijs.



### GEBRUIKSAANWIJZING

#### Voorbehandelen.

- Zorg dat de ondergrond schoon, droog, stof- en vetvrij is.
- Vul gaten, naden en beschadigingen dieper dan 3 mm eerst met een geschikt Alabastine vulmiddel.
- Verwijder sterk uitstekende oneffenheden door deze weg te schuren of af te steken met een plamuurmes.
- Bij het gladmaken van gladde en niet-zuigende ondergronden eerst voorstrijken met Alabastine Voorstrijk Hechting
- Veegvast, poederende, slecht hechtende of gruzende ondergronden eerst vastzetten met Alabastine Xtra Voorstrijk Fixeer.
- Zuigende ondergronden eerst voorbehandelen met Alabastine Voorstrijk Sneldrogend.
- Nicotine- en lekkagevlekken eerste voorbehandelen met Alabastine Xtra Voorstrijk vlekken.
- Tegels eerst voorbehandelen met Alabastine Hechting Gesloten Ondergronden.
- Geschilderde ondergronden (zoals latex) eerst licht opschuren en stofvrij maken.

#### Aanbrengen.

- Benodigd gereedschap: MuurGlad Spaan.
- MuurGlad voor gebruik goed doorroeren.
- Brenge het product rechtstreeks uit de emmer aan op de muur met de MuurGlad Spaan.
- Verdeel het product met de Alabastine Spaan over de muur in een oppervlak van 2 à 3 m<sup>2</sup>.
- Product dient binnen 30 minuten na aanbrengen te worden geëgaliseerd! Brenge dus niet meer product aan dan dat u binnen 30 minuten kunt aanbrengen en gladstrijken. Dit is afhankelijk van temperatuur, luchtvochtigheid en type ondergrond.

### Gladstrijken.

- Benodigd gereedschap: MuurGlad Strijker
- Het product kan direct en tot max. 30 minuten na aanbrengen worden gladgestreken.
- Strijk met de MuurGlad Strijker eerst het onderste deel van de muur ( $\pm 50 - 100$  cm) van beneden naar boven in verticale banen glad.
- Strijk vervolgens het hele oppervlak glad van boven naar beneden in verticale banen.
- Let op: houd bij het strijken de MuurGlad Strijker altijd onder een kleine hoek met het handvat zo dicht mogelijk langs de muur. Oefen hierbij weinig druk uit.
- Maak tijdens het gladstrijken regelmatig de strijker schoon. Dit zorgt voor een gladder resultaat.
- Eventuele lichte strepen en andere kleine oneffenheden kunnen na droging zeer eenvoudig met fijn schuurpapier weggeschuurd worden.
- MuurGlad Vochtbestendig is na 8-12 uur volledig droog (afhankelijk van laagdikte, ondergrond, en omgeving) en klaar voor verdere afwerking met muurverf.
- Gereedschappen en handen direct na gebruik reinigen met warm water.
- Opslag en gebruik niet onder  $5^{\circ}$  C.

### Voor het beste resultaat bij Tegelondergronden.

- Behandel eerst de tegels met Alabastine Hechting Gesloten Ondergronden voor een stroeve ondergrond.
- Breng eerst een dunne laag MuurGlad Vochtbestendig aan met de Spaan, strijk dit daarna af met de strijker zodat alleen alle dieperliggende ondergronden zo veel mogelijk zijn opgevuld. Een volledig glad resultaat is nu niet nodig.
- Breng vervolgens, na volledige droging van de eerste laag, nog een dunne laag MuurGlad Vochtbestendig aan werk deze glad af.
- Na minimaal 8 uur droging kan je de tweede laag aanbrengen.
- Kleine oneffenheden en strepen schuur je na volledige droging van de tweede laag eenvoudig weg.
- Bij andere ondergronden zoals fijne structuur is één laag MuurGlad Vochtbestendig voldoende.

# Alabastine

## PRODUCTINFORMATIE

### Verbruiksindicatie:

- Lichte beschadigde wanden= 6m<sup>2</sup>
- Tegels= 10 m<sup>2</sup>
- Fijn structuurverf= 6 m<sup>2</sup>

### VERPAKKINGSEENHEDEN

- 5L.

 **verf.nl**

Vragen?  
Stuur een e-mail naar:  
[klantenservice@verf.nl](mailto:klantenservice@verf.nl)