



Technische informatie

RUBBOL AZ

Universele bescherming



Belangrijkste eigenschappen

Universele hoogglans buitenlak. Goede dekking en vloeï.

Uitstekende hoogglanslak
 Zeer goede vloeïing
 Tot 5 jaar bescherming
 Verwerkbaar van 5 tot 30° C

TOEPASSING

Toepassing: Het aflakken van hout, staal, non-ferro metalen en diverse kunststoffen, die volgens de voorschriften zijn voorbehandeld.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid	Wit: ca. 1,14 kg/dm ³ .
Glansgraad	Hoogglans. > 80 GU/20° (ISO 2813). 85 GU/60°.
Vaste Stofgehalte	Afhankelijk van de kleur: 68-74 gew.% = 60-64 vol.%.
Aanbevolen droge laagdikte	Droog: 40-45 micrometer = nat: 60-70 micrometer.
Vloeïing	Zeer goed.
Hechting	Uitstekend op alkydharsgrond- en deksverven. Rubbol AZ hecht ook goed op gereinigde en geschuurde oude laklagen.
Elasticiteit	Na 90 uur veroudering bij 23°C: > 7 mm (afhankelijk van de kleur).
Mechanische bestandheid	De slag- en stootvastheid zijn goed.
Vergelingsweerstand	Door de samenstelling kan dit product in wit en lichte kleuren bij weinig daglicht vergelen.
Reinigbaarheid	Rubbol AZ is goed reinigbaar met de gebruikelijke huishoudreinigingsmiddelen.

Buitenduurzaamheid	<p>Zeer goed. De onderhoudscyclus is doorgaans 5 jaar.</p> <p>De duurzaamheid wordt in belangrijke mate mede bepaald door de ondergrond, de kwaliteit van de constructie, de beglazing, het zgn. binnen-buiten schilderwerk e.d.</p>
--------------------	--

VERWERKINGSGEGEVENS

Verwerkingscondities	<p>Verwerkingstemperatuur: 5-30°C.</p> <p>Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.</p> <p>De temperatuur van de ondergrond moet tenminste 3°C boven het dauwpunt liggen.</p>
Theoretisch rendement	<p>14 - 16 m²/liter.</p> <p>Het praktisch rendement is afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het object.</p>
Verwerkingsmethoden instellingen/types	<p>Kwast en roller</p> <p>Kwast: kwast voor oplosmiddelhoudende verven</p> <p>Roller: lakviltroller</p> <p>Voor gereedschappen, nodig bij de verwerking van Rubbol producten, kunt u zich uitgebreid laten informeren bij de winkel van aankoop van uw product.</p>
Reiniging gereedschap	Met terpentine of Sikkens Verdunning M600.
Droging bij 20°C / 65% R.V.	<p>Stofdroog: na 2 uur</p> <p>Kleefvrij: na 4 uur</p> <p>Overschilderbaar: na 18 uur</p>
Verdunning %	<p>Product is strijkklaar en hoeft niet verdund te worden.</p> <p>Goed roeren voor gebruik.</p>
Overschilderbaar	Goed overschilderbaar met zichzelf en alkydharsverven.

SYSTEEMINFORMATIE

Kwaliteit van hout	<p>Kwaliteit van hout</p> <p>Van hout vervaardigde gevelelementen dienen te voldoen aan de laatst uitgegeven KVT en de eisen zoals gesteld in de bijbehorende beoordelingsrichtlijnen (o.a. BRL 0801 "Houten gevelelementen").</p>
Nieuw of kaal gemaakt houtwerk	<p>Nieuw of kaal gemaakt houtwerk</p> <p>Het houtwerk reinigen met Polyfilla Pro S600.</p> <p>Naar keuze gronden met Rubbol WM 260, Rubbol WM 290 of Rubbol Primer.</p> <p>Schuren en, indien nodig, repareren met Polyfilla Pro W350 of Polyfilla Pro W370.</p> <p>Licht schuren en voorlakken met Rubbol AZ.</p> <p>Licht opschuren en aflakken met Rubbol AZ.</p>
Hout, voorzien van intacte alkydharsverflagen	<p>Hout, voorzien van intacte alkydharsverflagen</p> <p>De intacte verflagen afwassen met Polyfilla Pro S600 en schuren.</p> <p>Kleine gebreken bijwerken met Rubbol Primer.</p> <p>Schuren en voorlakken met Rubbol AZ.</p> <p>Licht opschuren en aflakken met Rubbol AZ.</p> <p>Opmerking:</p> <p>Raadpleeg voor het schuuradvies het Infoblad 1445</p>

MILIEU EN CERTIFICERING

Environmental Product Declaration Rubbol AZ heeft een Environmental Product Declaration (EPD) volgens ISO 14025 + EN 15804



RELEVANTE INFORMATIE

Infoblad 1036	Toelichting op de gegevens uit de technische documentatiebladen
Infoblad 1072	Algemene bepalingen voor schilderwerk
Infoblad 1419	Invloed van reinigen op de duurzaamheid van het verfsysteem
Infoblad 1445	Schuurschema
Infoblad 1491	Milieukeurmerken Sikkens

VEILIGHEID EN WETGEVING

Vlampunt	Ca. 39°C.
VOS-EU-grenswaarde	< 300 g/liter.
Veiligheidsblad	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.
Wettelijke voorschriften	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
Milieu	Spoel verf nooit door de gootsteen en spoel materialen niet uit onder de kraan. Verfresten afvoeren volgens lokale richtlijnen.

ARTIKELGEGEVENS

Houdbaarheid	In onaangebroken verpakking ca. 2 jaar. Vorstvrij bewaren
Verpakkingen	0,5 liter, 1 liter en 2,5 liter.
Beschikbaarheid kleuren	Wit en vele kleuren via het Sikkens kleurenmengsysteem.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support, Tel.: 071-3083400, Internet: www.sikkens.nl.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.

verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl