



Technische informatie

Sigma WoodProtect Satin



Omschrijving	Oplosmiddelhoudende, transparante beits voor buiten op basis van alkydhars.	
Gebruiksdoel	Transparant afwerken van klimaatscheidende elementen (kozijnen, ramen en deuren).	
Voornaamste kenmerken	• Nerftekening van het hout wordt geaccentueerd. • Vochtregulerend en waterafstotend. • Lichtvaste houtkleuren. • Goede weervastheid en buitenduurzaamheid. • Goede bescherming van het houtoppervlak tegen UV-straling.	
Kleuren en glans	Diverse houtkleuren en diverse decoratieve kleuren volgens de Sigma WoodProtect kleurkaart. Kleurloze beits heeft een geringere weervastheid dan gekleurde transparante beits en wordt derhalve voor buitentoepassing afgeraden. Zijdeglans.	
Verpakking	Blik van 1 liter en 2,5 liter.	
Basisgegevens	Dichtheid : ca. 0,95 kg/dm³ Percentage vaste stof : ca. 54 vol.% Droge laagdikte : 30 µm (= ca. 60 µm nat) per laag Vlampunt : 50°C Droogtijden bepaald bij 23°C en een R.V. van 50% Stofdroog na : ca. 3 uur Kleefvrij na : ca. 4 uur Overschilderbaar na : ca. 16 uur	
Houdbaarheid	Droog opgeslagen in gesloten originele verpakking bij een temperatuur tussen 5°C en 30°C ten minste 2 jaar.	
Rendement	Theoretisch rendement Droge laagdikte 30 µm : 18 m²/liter Praktisch rendement Het praktisch rendement is afhankelijk van een aantal factoren, zoals vorm van het object, conditie en profiel van het oppervlak, applicatiemethode en ervaring.	
Verwerkings-condities	Voor de noodzakelijke filmvorming (doordroging) moet tijdens applicatie en droging aan de volgende voorwaarden worden voldaan: - Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C. - Relatieve vochtigheid maximaal 85%. - Houtvochtgehalte maximaal 18%.	



Systemen

NIEUWBOUW**Transparant beitssysteem op houten kozijnen, ramen en deuren (KVT concept 2)**

Behandeling in de timmerfabriek:

- Behandelen met een transparant PPG Wood Finishes systeem conform KVT concept 2

Behandeling op de bouwplaats:

- Grondig reinigen.
- Opruwen met ProGold Vlies
- Beschadigde delen bijwerken met Sigma WoodProtect Satin tot de oorspronkelijke laagdikte en kleurstelling.
- Het geheel afwerken met een laag Sigma WoodProtect Satin.

ONDERHOUD**Transparant beitssysteem op houten kozijnen, ramen en deuren**

Nieuwe opbouw:

- Alle transparante beitslagen verwijderen.
- Verweerd en vergrijsd hout tot op het gezonde hout verwijderen, bijvoorbeeld door middel van mechanisch schuren.
- Het geheel impregneren met Sigma WoodProtect 2in1 Classic Satin.
- Afwerken met drie lagen Sigma WoodProtect Satin.

Onderhoud bestaand transparant beitssysteem (alkydhars):

- Grondig reinigen.
- Ondeugdelijke transparante beitslagen in afgeronde delen verwijderen.
- Verweerd en vergrijsd hout tot op het gezonde hout verwijderen, bijvoorbeeld door middel van mechanisch schuren.
- Intacte lagen opruwen door middel van schuren.
- Kaal hout impregneren met Sigma WoodProtect 2in1 Classic Satin.
- Bijwerken met Sigma WoodProtect Satin tot de oorspronkelijke laagdikte en kleurstelling.
- Afwerken met één of twee lagen Sigma WoodProtect Satin. Het aantal lagen is afhankelijk van de conditie van het over te schilderen transparante beitssysteem.

Instructies voor gebruik

Kwast

Aanbevolen kwast : ProGold Platte Kwast 7050 Exclusive

Verdunning : Geen, is gebruiksklaar.
Bij lage temperaturen is het soms nodig te verdunnen met maximaal 2% Sigma verdunning 20-02 of ProGold verfverdunner aromaatvrij.

Reiniging gereedschap

Sigma verdunning 20-02 of Sigma verdunning 20-05.

Veiligheidsmaatregelen

Zie productveiligheidsblad van Sigma Woodprotect Satin.

Sigma WoodProtect Satin



Aanvullende gegevens

Levensduurverwachting

Voor Sigma WoodProtect Satin geldt een onderhoudscyclus van 3 jaar. De onderhoudscyclus kan worden beïnvloed door weerbelasting, houtsoort en toegepaste kleur.

Referenties

Documentatieblad

Toelichting op de kenmerkenbladen

Algemene uitvoeringsbepalingen schilderwerk

nummer

1301

1300

EMG

10100DN7794NL



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl