



Technische informatie


avis
PROFESSIONAL


TIMBERCOTE BUITENLAK

BESCHRIJVING

Een uniek houtbeschermingsmiddel voor buiten op basis van gemodificeerde alkydharsen. Bevat een UV-filter zodat het hout meerdere jaren wordt beschermd. Timbercote Buitenlak laat zicht eenvoudig aanbrengen en laat de natuurlijke tekening van het hout volledig tot zijn recht komen.

TOEPASSING

Voor alle houtsoorten buitenshuis. Voor het accentueren en bewaren van de natuurlijke kleuren en structuren van alle houtsoorten. Voor het bijwerken van verweerd (tropisch) hout en kale plekken.

GEBRUIKSAANWIJZING

- Verwijder eventuele oude verflagen.
- Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog, en vetvrij is.
- Ontvetten met thinner. Afzelia ontvetten met ammonia.
- Roer de Timbercote Buitenlak voor gebruik goed door.
- Bij gebruik van verschillende blikken op 1 oppervlak, deze blikken eerst met elkaar mengen.
- Breng 3 lagen Timbercote Buitenlak aan. Kleurloze en getinte Timbercote Buitenlakken kunnen hierbij gecombineerd worden. Bijvoorbeeld: 2 lagen Timbercote Buitenlak met houtkleur en 1 laag Timbercote Buitenlak kleurloos of 1 laag Timbercote Buitenlak met houtkleur en 2 lagen Timbercote Buitenlak kleurloos.

EIGENSCHAPPEN

Verpakking:	500 ML – 1L – 2,5L
Kleur:	licht grenen, grenen, licht eiken, donker eiken, teak, palissander, mahonie, noten, ebben en blank
Glansgraad:	alle kleuren in hoogglans, blank ook in zijdegls en mat



Pearl Paint Group

Postbus 2365 | 8203 AH Lelystad | T +31(0)320 - 28 53 56 | advies@avisprofessional.nl

www.avisprofessional.nl

PEARLPAINTGROUP




TECHNISCHE GEGEVENS

Theoretisch rendement:	bij 25 µm droge laagdikte 18 m ² /ltr
Praktisch rendement:	is van vele factoren afhankelijk
Strijken/rollen:	ca. 85% van het theoretisch rendement
Laagdikte:	de gemiddelde droge laagdikte is 25 µm afhankelijk van ondergrond/applicatie.
Droging:	25 µm dr.
Stofdroog:	na ca. 2 uur
Kleefvrij:	na ca. 6 uur
Overschilderbaar:	na ca. 16 uur
Dichtheid:	0,93 kg/ltr
Vaste stofgehalte	46% vol
Vloeïng:	goed
Hechting:	goed op geschikte ondergronden
Weervastheid:	zeer goed
Elasticiteit:	zeer goed
Verdunning:	gebruiksklaar voor kwast of roller
Reiniging gereedschap:	terpentine
Buitenduurzaamheid:	volgens advies aangebracht gemiddeld 4 jaar
Houdbaarheid:	24 maanden vanaf de productiedatum, mits opgeslagen in onaangebroken, originele verpakking.
Inhoud verpakking:	500 ML – 1 L – 2,5 L
Glansgraad:	Hoogglans, zijdeglans en mat
Kleur:	licht grenen, grenen, licht eiken, donker eiken, teak, palissander, mahonie, noten, ebben en blank
Bijzonderheden:	Systeem I: 1e laag Timbercote Transparant 2e laag Timbercote Transparant 3e laag Timbercote Transparant Systeem II: 1e laag Timbercote Transparant 2e laag Timbercote Transparant 3e laag Timbercote Hoogglans Systeem III: 1e laag Timbercote Transparant 2e laag Timbercote Hoogglans 3e laag Timbercote Hoogglans Systeem Merbau: 1e laag Timbercote Transparant 2e laag Timbercote Transparant 3e laag Timbercote Hoogglans of Transparant 4e laag Timbercote Hoogglans of Transparant

BETEKENIS ICONEN



180 GRADEN



BINNEN



ROLLER



KWAST



OVERSCHILDERSBAAR



OVERSPUITBAAR



RENDEMENT



STOFDROOG



VERFSPUIT



SYNTHETISCH



WATERGEDRAGEN



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl