



Technische informatie

KALKPASTA

Gebruiksklare witte pasta om hout met open porie te ceruseren. De kalkpasta zal de houtnerf wit opvullen om het contrast van de nerven te accentueren.

» Natuurlijke witte pasta om hout te ceruseren.

TECHNISCHE INFO

Producttype

watergedragen

Reiniging

Water

Vaste stoffen

+/- 30%

Verpakking

6 x 1kg

Aantal kleuren

EU: Wit - gebroken wit

Verbruik

ca 3 - 5 m²/liter.

Droogtijden

Schuurbaar na +/- 1 uur.

Overlakbaar na 2 uren.

Opslag/transport

tussen de 5°C en 25°C

Houdbaarheid

12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



1kg



VOORBEHANDELING

In het bijzonder voor open porie hout zoals eik. Het is vooraf aangeraden om het hout eerst uit te borstelen.

APPLICATIE

Het hout vooraf behandelen met FORTICO of een HARDWAXOIL uit het Ciranova® gamma. De witte pasta royaal insmeren met borstel of kwast. Laat de pasta minstens 1 uur drogen. Daarna de overtollige pasta verwijderen met schuurpapier P180 tot het gewenste beeld wordt bereikt.

DROOGTIJD

+/- 1 uur, afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

AFWERKING

Na het verwijderen van de pasta, het oppervlak stofvrij maken en de kalkpasta beschermen met hetzelfde product zoals de grondlaag.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl