



Werkbeschrijving



Situatie van het schilderwerk, afhankelijk van de bestaande situatie worden er drie verschillende systemen beschreven

Licht aangetast verfsysteem

Het bestaande schilderwerk is > 90% intact. Minimaal kale delen, plaatselijk barst- en scheurvorming.

Lichte mate van verpoederen, glansverlies en verkleuren.

De ondergrond vertoont lichte schade als enkele openstaande verbindingen, zeer geringe hout-aantasting en beglazingsvoegen zijn incidenteel niet meer intact.



Foto 1: Lichte verschade bij verbindingen en kitvoegen.

Foto 2: Hechting van verfsysteem is redelijk tot goed.

Foto 3: Lichte barst en scheurvorming bij randen en liggende delen van kozijnen. Licht verkleuren verfsysteem.

Middelmatig aangetast verfsysteem

Het bestaande schilderwerk is tussen 50 – 90% intact. Plaatselijk tot regelmatig kale delen en barst- en scheurvorming.

Verpoederen, glansverlies en verkleuren van verfsysteem.

De ondergrond vertoont middelzware schade als openstaande verbindingen, houtaantasting en beglazingsvoegen zijn plaatselijk slecht.



Foto 1: Afbladdering en sterke verpoederen. Deur met zwaardere kleur sterk verkleurd .

Foto 2: Regelmatig voorkomend Intercoat onthechting.

Foto 3: Scheurvorming op liggende delen en eerste 15 cm van stijlen. Sterke verkleuring en verpoederen.



Situatie van het schilderwerk, afhankelijk van de bestaande situatie worden er drie verschillende systemen beschreven

Zwaar aangetast verfsysteem

Het bestaande schilderwerk is minder dan 50% intact en vertoont structureel barst- en scheurvorming op onderdorpels en stijlen.

Sterke mate van verpoederen, glansverlies en verkleuren van verfsysteem.

De ondergrond vertoont meer houtaantasting, openstaande verbindingen en beglazingsvoegen zijn plaatselijk slecht. Hechting is over het algemeen slecht.



Foto 1: Barst- en scheurvorming en verweerd hout. Schilderwerk slechte staat. Veel afbladderen.

Foto 2: Houtrot in verbindingen en verf- en beglazingssysteem met veel gebreken.

Foto 3: Kozijnen met sterke barst- en scheurvorming onthechting van totale verfsysteem regelmatig voorkomend.

Behandelplan

Behandelplan		Systeem 1 (1,5 beurt) OHD 05/S1	Systeem 2 (2,5 beurt) OHD 03/S1	Systeem 3 (3 beurt) OHD 08/S1
Bestaande situatie		Verfwerk > 90% intact	Verfwerk 50 tot 90% intact	Verfwerk < 50% intact
Voorbehandeling				
	Reinigen	Met Polyfilla Pro S600	Met Polyfilla Pro S600	Met Polyfilla Pro S600
	Verflagen verwijderen	Deels met schraper en/of schuren met schuurpapier	Groter deel geheel verwijderen dan wel springlagen verwijderen met schrappen en/of mechanisch schuren	Alle verflagen verwijderen door föhnen, afbranden en/of mechanisch schuren
	Ondergrond schuren	Stapsgewijs opbouwen tot schuurpapier P180 of Schuurpad Fine	De ondergrond en intacte verflagen mechanisch schuren, opbouwend tot P180	Na verwijderen de ondergrond opschuren opbouwend tot P180
Afwerking				
	Eerste laag	Kale delen gronden met Permaline Primer 4SO	Kale delen gronden met Permaline Primer 4SO	Het geheel gronden met Permaline Primer 4SO
	Licht opschuren	Stapsgewijs opbouwen tot P240 of schuurpad Fine	Stapsgewijs opbouwen tot P180 of schuurpad Fine	Stapsgewijs opbouwen tot P180 of schuurpad Fine



Situatie van het schilderwerk, afhankelijk van de bestaande situatie worden er drie verschillende systemen beschreven

	Tweede laag	Bijgewerkte delen overgronden met Permaline Primer 4SO	Het geheel overgronden met Permaline Primer 4SO	Het geheel overgronden met Permaline Primer 4SO
	Licht opschuren	Met schuurpad /vlies Extrafine of Veryfine	Met schuurpad /vlies Extrafine of Veryfine	Met schuurpad /vlies Extrafine of Veryfine
	Derde laag	Het geheel aflakken met Permaline Silicon Brillant 4SO	Het geheel aflakken met Permaline Silicon Brillant 4SO	Het geheel aflakken met Permaline Silicon Brillant 4SO

Voorzieningen en reparaties

Afdichten van naden en open verbindingen met kit

Openstaande houtverbindingen uitzetren. Naden gronden.

De naden afdichten met een hoogwaardige, overschilderbare Glas- en afdichtkit en strak afwerken.

Aansluitnaden afwaterend kitten

Aansluitnaden en ontmoetingen afwaterend kitten met een hoogwaardige, overschilderbare Glas- en afdichtkit.

Herstellen houtrot

Verflagen 10 cm rondom de plek verwijderen.

Aangetast/rot hout verwijderen tot in het gezonde hout, er moet een stabiele ondergrond ontstaan.

Een hoek van 45° aan de grensvlakken frezen.

Polyfilla Pro W340 2K Houtprimer (urethaanacrylaat) of Polyfilla Pro W320 2K Houtprimer (epoxy) dun aanbrengen.

De reparatie 'aanbranden' met Polyfilla Pro W370 2K Grote houtreparatiepasta (urethaanacrylaat) of Polyfilla Pro W330 (epoxy) en daarna vol zetten.

Afronden scherpe kanten

Scherpe kanten afronden tot een diameter van minimaal 4 mm.

Verweerd hout verwijderen.

Het geheel schuren, overgangen van verf naar kaal hout vlakschuren.

Beglazing en kitvoegen

Slechte kitvoegen met uitsnijden onder een hoek van 45°.

Gecorrodeerde metalen delen vervangen.

De ontstane V-groef reinigen.

Na drogen de sponning, goed afwaterend, afkitten met hoogwaardige, overschilderbare Glas- en afdichtkit en nat afmeten .

Regelmatig reinigen en bijwerken

Het regelmatig (jaarlijks) reinigen van het schilderwerk en het bijwerken van (mechanische) beschadigingen aan de ondergrond of het verfsysteem heeft een positieve invloed op de conditie van het schilderwerk.



Toepassen van Permaline Silicon Brillant 4SO

PERMALINE SILICON BRILANT 4SO is geschikt als afwerklaag op hout voor buiten, o.a. geveltimmerwerk, betimmeringen, deuren en kozijnen. Naast hout is de PERMALINE SILICON BRILLANT 4SO ook toepasbaar als afwerklaag op metaal en kunststoffen mits voorzien van de juiste primer. Uitstekend weerbestendig. Uitstekend kleur- en glansbehoud, zeer hoge duurzaamheid.

Technische eigenschappen

Glans	: hoogglans
Aanbevolen droge laagdikte	: 40-45 micrometer

Verwerking van het product

Verwerkingscondities

Bij verwerking dient de temperatuur van de ondergrond tenminste 3°C boven het dauwpunt te zijn.
Het product niet verwerken bij een relatieve vochtigheid hoger dan 85%.

Droogtijden bij aanbevolen laagdikte, 20°C en 65% R.V.

Stofdroog	: ca. 2,5 uur
Kleefvrij	: ca. 4 uur
Overschilderbaar	: ca. 18 uur

Theoretisch rendement
14-16 m²/liter

Dit is een standaard werkombschrijving voor toepassing van PERMALINE SILICON BRILLANT 4SO op hout.
Zie voor aanvullende informatie het technisch documentatieblad.

EEN PRODUCT VAN
AkzoNobel


Trimetal®

Akzo Nobel Decorative Coatings bv
Trimetal Bouwverven
Rijksstraatweg 31, 2171 AJ Sassenheim, Nederland
Afdeling Techniek, tel. 071-7119940
Internet: www.trimetal.nl



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl