



Technische informatie

Muurverf Vochtregulerend & Afwasbaar

Februari 2012

OMSCHRIJVING

Waterverdunbare muurverf voor binnen en buiten, op basis van kunstharstdispersie.

GEBRUIKSDOEL

Het schilderen van (poreuze) steenachtige ondergronden, zoals goed afgebonden schuurwerk, pleisterwerk, metselwerk en beton. Het schilderen van gips, gipskarton, boardplaten. Het overschilderen van oude muurverflagen.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Extra duurzaam
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Geschikt voor buiten

KLEUR EN GLANS

Kleuren uit de HistorONE collection in 56 custom mixed en 28 Modern Minerals kleuren door middel van 2 basisverven, via het Histor kleurmengstelsysteem
Mat

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

Nieuw werk, kale ondergrond

Vuil en vet, stof, poeder en andere ongerechtigheden grondig verwijderen. Zonodig reinigen met Histor Ontvetter, goed naspoelen en afnemen. Eventuele beschadigingen repareren met een geschikt middel. Zuiging van de muur, vooral de reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Muur voorstrijk (behandel de gehele muur).

Onderhoud verflagen in goede staat

Vervuilde, maar gave, goed hechtende en intacte verflagen reinigen met Histor Ontvetter. Goed naspoelen en afnemen. Kleine beschadigingen repareren met een geschikt middel. Eventuele zuiging, vooral op reparatieplaatsen, wegnemen met Histor Muur voorstrijk. Waterkringen, roet, doorslaande verkleuringen e.d. isoleren met Histor Vlek Isolerende voorstrijk. Behandel daarbij de gehele muur en niet alleen de vlekken.

Onderhoud verflagen in slechte staat

Slecht hechtende, afbladderende verflagen zo grondig als mogelijk verwijderen. Veegvaste verven en minder goede latexverven kunnen met een stoomapparaat worden weggemaakt. Direct na het stomen schuiven met een plamuurmes. Weekmaken kan ook met behangplaksel (celluloseliem), waaraan wat afwasmiddel is toegevoegd. Opstrijken en 10-20 minuten laten inweken. Vervolgens de weke laag schuiven met een plamuurmes. Dit eventueel herhalen. Alkydhars-muurverven (synthetisch), en hoogwaardige acryllatex-verven (hoog bindmiddelgehalte), zijn indien nodig alleen te verwijderen met een verfabijtmiddel.

Na het verwijderen van de lagen, zonodig de muur weer schoonmaken met Histor Ontvetter, naspoelen en afnemen. Noodzakelijke reparaties uitvoeren met een geschikt middel. Eventuele restanten vastzetten, en reparaties, behandelen met Histor Fixerende voorstrijk.

Afwerking

Na voldoende droging het benodigde aantal lagen muurverf aanbrengen op een schone en draagkrachtige ondergrond.



PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum 0297- 541234. PPG Coatings Belux NV / SA, Genkersteenweg 311, B-3500 Hasselt. Telefoon Customer Service 011-278710. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.

Muurverf Vochtregulerend & Afwasbaar

Februari 2012

VERWERKING VAN DE VERF

Gereedschap	Blokwitkwast of vachtroller. Gelijkmatic opbrengen en verdelen.
Voor gebruik	Verf goed roeren.
Verdunning	Alleen indien nodig voor grote vlakken, tot ca. 5% water.
Droge laagdikte	Aanbevolen: ca. 35 micrometer.
Kwast/rollagen	Aanbevolen: 1 volle laag, afhankelijk van de ondergrond.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10 °C en 25 °C.
Na gebruik	Luchtdicht afsluiten.

UITSTRIJKVERMOGEN

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	7-8 m ² /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond. Zie de informatie op de emmer.

DROGING BIJ 20° C

Kleefvrij	Na ca. 30 minuten.
Overschilderbaar	Tweede laag na ca. 4-6 uur (bij kamertemperatuur).

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel water of alcohol.
Gereedschap	Met water schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of een folie.
Droge verflaag	Na ca. een maand drogen met water, neutraal reinigingsmiddel en zachte borstel.

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

Vorstvrij bewaren. In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege emmer overgieten in een kleinere helpt indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS

VERF IN DE BUS

Verpakking	1ltr ; 2,5 ltr ; 5 ltr
Vloeistofdikte	Gereed voor verwerking

DROGE VERFLAAG

- Optimale eigenschappen na een week bij ca. 20 °C.
- Reinigbaar na ca 1 maand

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl