



**verf.nl**

Technische informatie

## DEMIDEKK TERRASSLASYR

**OMSCHRIJVING** Watergedragen matte semidekkende houtbehandeling.

**TOEPASSING** DEMIDEKK TERRASSLASYR is een waterverdunbare transparante beits voor geïmpregneerd hout. Het product is waterafstotend, voorkomt scheuren in het hout en bevat bestanddelen tegen schadelijke effecten van UV licht, schimmels en houtrot. Ideaal toepasbaar op tuinmeubelen, schuttingen en gevelbekleding waar een niet filmvormende matte semidekkende bescherming is gewenst. DEMIDEKK TERRASSLASYR is een éénpotsysteem, er is geen primer of grondlaag vereist.

**VERPAKKING** 0,75 en 3 liter

**KLEUR** Standaard kleuren volgens het Jotun Multicolor mengsysteem.

<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b>	Type	Alkydemulsie
	Viscositeit	75 - 85 cP
	Soortelijk gewicht	1,01 g/cm <sup>3</sup>
	Droging bij 23°C / 50% RV	De droogtijd is altijd afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en aangebrachte laagdikte. Hoge luchtvochtigheid en lage temperaturen beïnvloeden de droging negatief.
	Stofdroog	Na circa 4 uur
	Droogtijd tussen de lagen	Na circa 12 uur
	Opslag	Vorstvrij opslaan en transporteren

<b>VERWERKING</b>	Verbruik	6-10 m <sup>2</sup> per liter
	Applicatie methoden	Kwast of roller.
	Verdunning	Water

**GEBRUIKS-AANWIJZING**

**Vorbereiding**  
Ondergronden moeten schoon en droog zijn voordat er behandeld wordt. Voor de beste hechting moeten glanzende ondergronden mat worden geschuurd. Kwast helemaal over de lengte van hout om vergeten plekken te voorkomen.

### Nieuw hout

Nieuw geïmpregneerd hout moet minimaal 1 à 2 maanden drogen, afhankelijk van het weer. Sporen van algen en mos dienen verwijderd te worden met JOTUN KRAFTVASK en een borstel. Het beste resultaat wordt bereikt door 1 à 2 lagen aan te brengen over de gehele lengte. Breng een dunne laag aan en veeg overtollige beits weg met een droge pluisvrije doek. DEMIDEKK TERRASSLASYR trekt in het hout en dient geen laag te vormen. Een primer is niet nodig. Het product moet in het hout trekken en mag geen film vormen.

### Behandeld hout

Oude verlagen en vergrijsde oppervlakken reinigen met DEMIDEKK TERRASSFIX volgens de gebruiksaanwijzing. Goed nawassen met schoon leidingwater, alle stof en losse delen verwijderen. Ondergronden in goede staat alleen wassen met JOTUN KRAFTVASK. Vervolgens een dunne laag DEMIDEKK TERRASSLASYR aanbrengen.

## DEMIDEKK TERRASSLASYR

### VEILIGHEIDS- INFORMATIE

- Bussen met verschillende productienummers onderling mengen om kleur c.q. glansverschillen te voorkomen.
- Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Bij ontoereikende ventilatie een geschikte ademhalingsbescherming dragen.
- Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het veiligheidsinformatieblad.

Norway Coatings B.V. | Vaalmuiden 9 | 1046 BV AMSTERDAM | T: +31 (0) 88 450 5400 | E: [info@norwaycoatings.nl](mailto:info@norwaycoatings.nl) | I: [www.norwaycoatings.nl](http://www.norwaycoatings.nl)

De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Aansprakelijkheid op grond van gegevens van dit blad wordt uitgesloten. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.

 **verf.nl**

Vragen?  
Stuur een e-mail naar:  
[klantenservice@verf.nl](mailto:klantenservice@verf.nl)