



verf.nl

Technische informatie



RUSTOL C.I.P.

EXTRA DUURZAME ANTIROESTPRIMER ALLE ONDERGRONDEN

Productbeschrijving	RUSTOL C.I.P. (Corrosive Inhibiting Primer) is een corrosiewerende primer die met de meeste verfsystemen kan worden overschilderd. Speciaal voor veeleisende omgevingen.
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">• Universele grondlaag, overschilderbaar met alle soorten verfsystemen, lost niet op en garandeert een goede hechting van de volgende lagen.• Geschikt voor nieuwe of verroeste ondergronden binnen en buiten.• Duurzame werking door indringing en passivering van de ondergrond; perfecte isolatie van het gezonde metaal, uitzonderlijke hechting.• Versterkte bescherming dankzij actieve pigmenten en uitstekende filmeigenschappen.• Eenvoudig in gebruik, de ondergrond moet niet vooraf gezandstraald worden.• Bestand tot +175°C.
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none">• Binnen / Buiten.• RUSTOL C.I.P. is bij uitstek geschikt voor veeleisende omgevingen: maritiem of tropisch klimaat, corrosieve dampen, bescherming van auto's, materiaal van openbare werken en ballasttanks van boten. Rustol C.I.P. zorgt voor een doeltreffende bescherming.• RUSTOL-C.I.P. is speciaal aanbevolen als grondlaag voor tweecomponentensystemen of verven met een hoog solventgehalte (urethaan, epoxy, chloorrubber, autolakken...).
Technische kenmerken	<p>Bindmiddel: Alkydhars. Oplosmiddel: White spirit. Densiteit (bij + 20°C): 0,97 ± 0,05. Viscositeit: Dikvloeibare vloeistof. Vastestofgehalte: 50 ± 1. Vlampunt: > 60°C. Verpakkingen: 0,5 l – 2,5 l en 20 l. VOS: 480 g per liter.</p>
Vorbereiding van de ondergrond	<ul style="list-style-type: none">• Op verroeste oppervlakken eerst met een staalborstel de meeste roest, losse walshuid of loszittende oude verflagen verwijderen.• Oppervlakken die aan chemicaliën (zouten, zuren of basen...) zijn blootgesteld, eerst grondig afspoelen met water of afstomen. Voor speciale gevallen een passend oplosmiddel gebruiken.• Voor het aanbrengen moet het oppervlak perfect droog en vrij van vetvlekken zijn.
Gereedschap	Borstel, rol, airless verfspuit (0,4 mm x 80° @ 1860-2000 psi (128-138 bars)).
Verwerkingsadvies	<ul style="list-style-type: none">• Niet verdunnen.• Voor en tijdens het gebruik goed roeren, voor een homogene vermenging van het pigment.

Verwerking	<ul style="list-style-type: none"> • Een laag RUSTOL C.I.P. aanbrengen. Als er twee lagen moeten worden aangebracht, minstens 24 uur wachten om de tweede laag aan te brengen. • 48 tot 96 uur laten drogen en afwerken met het gewenste verfsysteem.
Rendement	15 m ² per liter.
Reiniging gereedschap	White spirit.
Opslag	Minstens 2 jaar houdbaar in hermetisch afgesloten originele verpakking.
Veiligheid	Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) op onze website www.owatrol.com en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de geldende wetgeving.
Datum van uitgifte	05.2015

* Zelfde fabrikant



Al onze producten en oplossingen vindt u op:

www.owatrol.com

DURIEU COATINGS N.V./S.A.

Boucle Odon Godart 8

1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België

T. +32 (0)10 420 090 - F. +32 (0)10 420 099

RUSTOL C.I.P. is een merk van



OWACHEM B.V.

Zinkerweg 9-A - 5145 NL Waalwijk - Nederland

Tel : 0416 - 34 79 58 / Fax : 0416 - 34 80 92

Email : info@owachem.nl / www.owachem.nl

 **verf.nl**

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl