



Technische informatie

UN1CO

2 component, 1-laags olie van de nieuwste generatie die gebruik maakt van hernieuwbare grondstoffen. Dank zij de speciale technologie dient er maar één laag aangebracht te worden. De combinatie van olie met harder zorgt voor een snelle droging en uitstekende chemische bestendigheden.

- » Kleurt en beschermt in 1 laag;
- » Snel-drogend.
- » Gemakkelijk aan te brengen.
- » VOS vrij

TECHNISCHE INFO

Producttype

100% olie

Reiniging

Reinigingsthinner Ciranova

Mengverhouding

100/30

Viscositeit

+/- 40 sec - DIN 4mm

Vaste stoffen

100%

Verpakking

6 x 1 L / 6 x 0,3L

1 x 230ML + 70ML

Aantal kleuren

16 kleuren

Verbruik

50 - 60 m²/liter

Droogtijden

Licht belastbaar na 24 uur.

Volledig uitgehard na +/- 10 dagen

Schuurkorrel

P 100-120

Opslag/transport

tussen de 5°C en 25°C

Potlife

+/- 3 uur na toevoeging van de verharder

Afval

Restanten en lege verpakkingen afvoeren volgens de lokale regelgeving.



1L
+
300 ml

230 ml
+
70 ml



VOORBEHANDELING

Zorg ervoor dat alle oude afwerkingslagen volledig zijn verwijderd en dat de vloer vrij is van stof en andere vervuilingen. Schuren volgens de juiste schuurwijze : diepteschuren korrel 60-80-100 en daarna polierschuren met schuurgaas korrel 100. Kan gebruikt worden op geschuurd, geschaafd en geborsteld hout. Voor een intensievere aankleuring kan men het hout eerst voorbenatten.

APPLICATIE

Voor gebruik goed schudden en oproeren. Meng de olie met de verharder (100/30) en laat het product een 10-tal minuten rusten. UN1CO egaal aanbrengen met een boenmachine of met borstel. Laat de UN1CO inwerken en verwijder de overtollige olie binnen de 15 minuten door deze in te poetsen met een pad of een doek tot het oppervlak handdroog aanvoelt. Voor exotische houtsoorten dient men de UN1CO vooraf te testen.

Voor industriële toepassingen (walsen, spuiten) moet de technische dienst van Ciranova® geraadpleegd worden.

DROOGTIJD

+/- 24uur , afhankelijk van de aangebrachte hoeveelheid, de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en ventilatie.

AFWERKING

Voor de best mogelijke bescherming en een minimum aan onderhoud kan men de UN1CO ook afwerken met TITAN of FORTICO 2C. Raadpleeg hiervoor de technische fiche.

ONDERHOUD

Voor regelmatig onderhoud raden we parketzeep Ciranova aan. Voor periodiek onderhoud gebruikt men Onderhoudsolie Ciranova en bij zware vervuiling dient er eerst een intensiefreiniger Ciranova gebruikt te worden.

UN1CO is pas volledig uitgehard na +/- 7 dagen. Tijdens deze periode mag men de vloer niet met water of onderhoudsproducten behandelen.

BIJZONDERE MELDINGEN ⚠

Gedroogde olieresten zijn zelfontbrandbaar. Gebruikte pads en doek dient men na gebruik onder te dompelen in water. Het uiteindelijke kleur hangt af van de houtsoort, het schuren, en de aangebrachte hoeveelheid. Daarom is het aangeraden om de kleur altijd vooraf te testen!

PROTECTION

INDOOR

verf.nl | Technische informatie



Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl