



Technische informatie

De perfecte start voor een professioneel eindresultaat



W
WOOD

W210

2K Watergedragen houtvulmiddel



Omschrijving

Twee componenten houtvulmiddel op basis van gips / polymeerdispersie.

Toepassing

Voor het repareren van gaten en scheuren in houten ondergronden binnen.

Eigenschappen

- Perfect modelleerbaar en schuurbaar
- Zeer goed standvermogen
- Licht expanderend
- Geurarm

W210 - 2K Watergedragen houtvulmiddel

Vorbereiding

De ondergrond moet schoon, droog, stof en vetvrij zijn.

Gebruik

Meng beide componenten tot een homogeen gekleurde pasta. Diepe reparaties (meer dan 3 cm) in lagen opbouwen. Breng de tweede laag aan na circa 25 minuten.

Droogtijd

Schuur- en overschilderbaar na minimaal 45 minuten. De droogtijd is afhankelijk van de ondergrond, de diepte van de reparatie, temperatuur en luchtvochtigheid.

Verpakking

- 250 ml 2in1 koker.

Opslag

In een droge vorstvrije omgeving.

Opmerkingen

- Niet toepassen op metaal of polyester.
- Oplosmiddelvrij.

Technische gegevens:

- Maximale laagdikte : 3 cm
- Verwerkingstijd : 10 minuten bij 20°C
- Verwerkingstemperatuur : 5°C – 30°C
- Droogtijd : 45 minuten bij 20°C en 60% luchtvochtigheid
- pH-waarde : 7
- Dichtheid : 1,6 kg/L (gemengd)
- Korrelgrootte : 100 µm
- Kleur : gebroken wit

Deze technische gegevens zijn gebaseerd op eigen kennis en proefnemingen en worden u verstrekt bij wijze van richtlijn. Dit impliceert echter geen enkele formele aansprakelijkheid voor gebruik van onze producten. Vraag bij onze diensten de meest recente uitgave van technische informatie.





Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl