



Technische informatie

Grondverf

Februari 2012

OMSCHRIJVING

Grondverf voor binnen op basis van watergedragen acrylaat dispersie en alkydemulsie

GEBRUIKSDOEL

Gronden en overgronden van houtwerk en andere ondergronden. Ook toe te passen op bestaande (grond)verflaag of plamuurlaag.

VOORNAAMSTE KENMERKEN

- Goede hechting
- Vochtregulerend
- Extra dekkend
- Gemakkelijk verwerkbaar

KLEUR EN GLANS

Kleuren uit de Histor One collection in 56 custom mixed en 28 Modern Minerals kleuren door middel van 2 basisverven, via het Histor kleurmengsysteem.

Mat

VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

NIEUW WERK

Algemeen	Ontdoen van ongerechtigheden. Vuil en aanslag verwijderen, reinigen met Histor Ontvetter.
Hout	Eventuele scherpe hoeken afronden, straal ca. 5mm. Zonodig zorgvuldig schuren en voorzien van HistorONE Grondverf Acryl. Goed gladgeschaafd hout kan zonder schuren worden behandeld.
Staal	Roest grondig verwijderen, goed schuren. Blank metaal voorzien van Histor Perfect Base Grondverf voor metaal
Plamuren	Alleen kleine oneffenheden, indien noodzakelijk. Plamuurplaatsen gronden om mogelijke zuiging weg te nemen.
Afwerken	Voor- en aflakken met HistorONE lakken.

ONDERHOUD VERFLAGEN IN GOEDE STAAT

Algemeen	Gave, goed hechtende verflagen reinigen met Histor Ontvetter. Zorgvuldig matschuren.
Hout	Kaal geschuurde plaatsen voorzien van HistorONE Grondverf
Staal	Kaal geschuurde plaatsen eerst voorzien van Histor Perfect Base Grondverf Universeel.
Afwerken	Voor- en aflakken met HistorONE lakken

ONDERHOUD VERFLAGEN IN SLECHTE STAAT

Algemeen	Slecht hechtende verflagen verwijderen door afbijten, afbranden of föhnen. Reinigen met water of met Histor Ontvetter. Zorgvuldig schuren.
Hout	Kaal gemaakt hout voorbehandelen met grondverf en beschadigingen repareren met een geschikt middel. Schuren en voorzien van HistorONE Grondverf
Staal	Kaal geschuurde plaatsen eerst voorzien van Histor Perfect Base Grondverf Universeel.
Afwerken	Voor- en aflakken met HistorONE lakken



PPG Coatings Nederland BV, Amsterdamseweg 14, 1422 AD Uithoorn. Telefoon Technisch Centrum 0297- 541234. PPG Coatings Belux NV / SA, Genkersteenweg 311, B-3500 Hasselt. Telefoon Customer Service 011-278710. De gegevens in dit blad zijn correct op de dag van uitgifte, gebaseerd op praktische ervaring en onderzoeken. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave vervalt deze editie. Aansprakelijkheid op grond van de gegevens in dit blad wordt niet aanvaard, omdat de wijze van toepassing buiten onze beoordeling valt en de omstandigheden bij het aanbrengen buiten onze invloed liggen.

VERWERKING VAN DE VERF

Gereedschap	Acryl kwast. Velvet (velours) lakroller.
Voor gebruik	Verf goed roeren.
Droge laagdikte	Aanbevolen: ca. 40 micrometer.
Kwast/rollagen	Aanbevolen: 1 volle kwastlaag, of een volle rollaag met de velvet roller.
Temperatuur	Op (kamer)temperatuur laten komen. Verwerken bij een temperatuur tussen 10 °C en 25 °C.
Na gebruik	Bus luchtdicht afsluiten en even omkeren om de rand vol te laten lopen voor goede afsluiting.

UITSTRIJKVERMOGEN

Praktisch rendement	Afhankelijk van de structuur en zuiging van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte, het gebruikte gereedschap en de omstandigheden bij het aanbrengen.
Theoretisch rendement	Ca. 16m ² /l op een strakke en vlakke, niet zuigende ondergrond.

DROGING BIJ 20° C

Stofdroog	Na ca. 1 uur.
Kleefvrij	Na ca. 3 uur.
Schuurbaar	Na ca. 5 uur, alleen indien nodig met Scotch Brite schuurmatjes.
Overschilderbaar	Na ca. 5 uur.

REINIGEN

Morsvlekken en spatten	Niet laten opdrogen maar meteen wegnemen met een doekje en eventueel terpentijn.
Gereedschap	Met water schoonmaken, of tijdelijk bewaren in water of een folie.
Droge verflaag	Na ca. een week drogen met neutrale niet schurende huishoudelijke reinigingsmiddelen.

HOUDBAARHEID EN BEWAARCONDITIES

In ongeopende goed afgesloten verpakking, op een droge plaats bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C, is dit product ca. 2 jaar houdbaar. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik helpt indrogen voorkomen.

PRODUCTGEGEVENS**VERF IN DE BUS**

Verpakking	1 ltr;
Vloeistofdikte	Strijkklaar

DROGE VERFLAAG

- Optimale eigenschappen na een week bij ca. 20 °C.

VEILIGHEIDSGEGEVENS EN AFVALBEHANDELING

Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfrestanten en afval, verwijzen wij naar de verpakking van dit product.



verf.nl

Vragen?
Stuur een e-mail naar:
klantenservice@verf.nl